FACADE SYSTEM

2108

PROFILFIX



RÝCHLA A ĽAHKÁ FIXÁCIA

Malta na rýchle ukotvenie

Rýchle tuhnutie: Zásuvky, rohové lišty a omietníky môžu byť omietnuté v krátkom čase.
Neobsahuje sadru: použiteľné aj vo vlhkom prostredí.





Exteriér: podlaha + stena + strop
Vnútro: podlaha + stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Upevňovacia malta na murárske práce v nových i starých obytných budovách, verejných budovách a priemyselných objektoch. Vhodná na upevnenie rohových líšt, omietnikov a vodiacich líšt, dilatačných profilov, elektroinštalačných priechodiek a rozvodných krabíc v interiéri aj exteriéri. Na použitie vo vlhkých miestnostiach, pivniciach, práčovniach a komerčných kuchyniach. Vhodná aj na vlhké murivo so sanačnými a vysušujúcimi omietkami.

EN 998-1

GP CSII ,

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad navlhčiť. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Pred začatím prác ochráňte priľahlé plochy pred znečistením. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla alebo ručne. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
25 kg	l	6,25 l	l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Pokyny pre spracovanie

Materiál aplikujte bodovo v požadovanej hrúbke murárskou lyžicu alebo iným vhodným nástrojom. Potom doň vložte napríklad rohovú lištu alebo iný predmet, ktorý má byť upevnený. Prebytočný materiál vyhlaďte alebo ho odstráňte.

Spracovateľnosť



10 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom.
Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení prác umyte vodou.
Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2012 OMIETKA RUČNÁ HRUBÁ — **Vápenocementová jadrová**

2021

2052

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Špeciálne rýchlo tuhnúci cement, minerálne plnivo a prísady zlepšujúce vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	1,2
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²	3 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.52
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do	1 500

VARIANTY



Pre trhy	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	Papier
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	6 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	Papier	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.