FACADE SYSTEM

2140

SANAČNÝ PREDNÁSTREK

Predchádzajúci názov: Zmena názvu (k dispozícii v priebehu roka). Predchádzajúci výrobok 2740.



NA PROBLÉMY S VLHKOSŤOU

Spoľahlivá prídržnosť pre sanačný systém

Na rekonštrukcie vlhkých múrov vďaka vyššej odolnosti voči soliam a síranom.
Na použitie v rámci sanačného systému, certifikované WTA.
Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný.
Hrubozrnný: Poskytuje sanačným omietkam spoľahlivú prídržnosť.
Pre rovnomernú nasiakavosť.
Vybrané zloženie zŕn, uľahčuje spracovanie.





Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Spĺňa požiadavky WTA
Paropriepustné
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou sanačných omietok.
Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

EN 998-1

GP CSIII ,Wc0 ,

Národná smernica

Smernica WTA 2-9-04/D

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Veľmi savé podklady je nutné navlhčiť. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Škáry starého muriva preškrabnite do hĺbky cca 20 mm. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	0,23 l	l	0,27 l
25 kg	5,75 l	l	6,75 l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pri ručnej aplikácii sa postrek nanáša tak, aby pokryl 50–75% muriva murárskou lyžicou alebo naberačkou. V maximálnej vrstve 5 mm. Pri strojnej aplikácii odporúčame použiť stator s rotorom s vyšším stupňom opotrebenia na zaistenie ľahšej priechodnosti. Veľmi savé podklady pred aplikáciou postreku je nutné navlhčiť vodou.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	4 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	4 mm

Spotreba



Spotreba od
1.5

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



120 min

Ošetrenie po aplikácií

Nesavé obklady predlžujú dobu zrenia.
Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení prác umyte vodou.
Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1911	**AQUASTOP HARD**	**Pevná hydroizolačná stierka**
1990	**AQUASTOP INJECT**	**Krém na bariéru proti vlhkosti**
2141	**SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA**	
2142	**SANAČNÁ OMIETKA**	
2146	**SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ**	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo, cement, vápenný hydrát a špeciálne prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	4
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm^2	0.3
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.66
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ)	18
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m^3 od	1 550
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m^3 do	1 750

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard šedá
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561107268
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

Doplňujúce technické informácie:
———————————————— ————————————————
Prídržnosť – spôsob odtrhnutia (FP): ≥ 0,30 MPa (FP: B)
———————————————— ————————————————
Absorpcia vody (kategória Wc0): nie je predpísaná
———————————————— ————————————————
HĺbkA vniknutia vody (h):
- po 1 hod.: ≥ 5 mm
- po 24 hod.: h = hrúbke skúšobného telesa

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.