FACADE SYSTEM

2270

LEPIACA STIERKA DISPERZNÁ

Predchádzajúci názov: 705



PRUŽNÁ, ODOLNÝ PROTI NÁRAZU A TRHLINÁM



Pre tmavé fasády a namáhané časti fasád

Vysoká mechanická odolnosť až do 110J: Zabraňuje poškodeniu ETICS nárazom.
Pružná, obsahuje výstužné vlákna : Kompenzuje tepelnú rozťažnosť a obmedzuje tvorbu trhlín.
Tiež pre tmavé fasády s väčšími rozmerovými zmenami.
Vyrovnávacia hmota na disperznej báze: Pripravená na okamžité použitie.
Vynikajúca priľnavosť k minerálnym a dreveným podkladom a mnohým ďalším.
Vytvára hladký povrch pre tenkovrstvové finálne pastovité omietky bez nutnosti použitia základných náterov.
Vhodná na renováciu ETICS.
Pre EPS, MW, XPS. PIR a PUR izolanty.
Certifikované v izolačných systémoch Cemixtherm, spĺňa požiadavky EAD a ETA.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Vhodné na lepenie zatepľovacích systémov Cemixtherm, s požiadavkou na vysokú mechanickú odolnosť.Pre oblasť soklov a namáhané oblasti pri vchodoch do budov.
Vhodné pre stierkovanie nestabilných podkladov.
Vhodné pre armovanie konštrukčných a OSB dosiek.
Ako podklad pre tenkovrstvové pastovité omietky, bez nutnosti penetrácie.

Národná smernica

Spĺňa technické kritériá smernice EAD a EN 15824, V2, W3

Oblasť vykurovania-chladenia



Stena + Strop

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutia materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použi penetráciu Cemix 2613, hladké podklady zdrsnite alebo použi penetráciu Cemix 2610, prípadne Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Zmes je dodávaná v stave pripravenom na použitie. Pred použitím zmes zľahka premiešajte.

Miešanie



Doba miešania	Rýchlosť miešania	Prestávka
2 min	800	3 min

Pokyny pre spracovanie

Pred vykonávaním armovacej vrstvy sa do lepiacej hmoty osadia určené rohové, ukončovacie, napojovacie, dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie (u rohov otvorov, v mieste styku rôznych izolantov atď.) Na povrch izolačných dosiek sa nanesie stierková hmota v predpísanej hrúbke, do zarovnanej vrstvy sa vtlačí armovacia sieťovina, prekryje sa a vyrovná ďalšou vrstvou hmoty. Celková odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy je 3 mm. Výstužná sieť musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky výstužnej vrstvy od vonkajšieho povrchu a prekrytá min. 1 mm vrstvou. Po konečnom vyrovnaní výstužnej vrstvy nesmie byť armovacia sieť obnažená (ani po prebrúsení prípadných nerovností). Takto pripravený podklad slúži pre nanesenie vrchnej omietky.
Spotreba na lepenie izolantu : 2,5 - 4,5 kg/m2
Spotreba na sterkovanie základnej vrstvy : 2,5 - 5,5 kg/m2

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	4 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	3 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	2 mm

Spotreba



Spotreba od	Spotreba do	Spotreba materiálu v mernej jednotke
5	10	Kg/m²

Spracovateľnosť



30 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2412	**VÝSTUŽNÁ TKANINA**	**VS 160 A**
2721	**SILIKÓNOVÁ OMIETKA**	
2727	**ACTIVCEM**	**Vysoko odolná omietka s vláknami**
2729	**TETRACEM**	**Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami**
2790	**MOZAIKOVÁ OMIETKA**	**Pre soklové časti**
2794	**MAGIC DECOR STONE**	**Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo, vodná polymérna disperzia a špeciálne prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,5
Prídržnosť po suchom skladovaní na izolačnom materiáli v N/mm^2	0.08
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm^2	0.25
Prídržnosť po uložení v mokru po 2 hodinách v N/mm^2	0.08
Prídržnosť po ulžení v mokru a po 7 h sušenia v N/mm^2	0.25
Trvanlivosť	15
Paropriepustnosť	V2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.53
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ)	204
Hustota Kg/m^3	1 550

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard biela
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vedro
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561101860
Množstvo na palete	24
Hmotnosť na palete	600 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.