FACADE SYSTEM

2400

ZIMNÁ PRÍSADA COOL

Predchádzajúci názov: Zimná prísada COOL



URÝCHĽOVAČ VYZRIEVANIA OMIETKY



Na prácu pri nízkych teplotách

Urýchľuje proces vysychania omietky pri nízkych teplotách (od +1 °C; pod 90 % vlhkosti) a zabraňuje poškodeniu omietky mrazom počas tuhnutia.
Odoláva krátkodobému pôsobeniu mrazu (cez noc do –5 °C).
Jednoduché dávkovanie: Pridajte jedno balenie na 25kg balenie omietky.
Neovplyvňuje negatívne vlastnosti omietky.



Oblasť použitia

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Na urýchlenie vysychania a na aplikáciu pri nízkych teplotách.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
1 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
10 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Podklad musí spĺňať podmienky na aplikáciu daného materiálu - pastovité omietky.

Príprava zmesi

Obsah nádoby bez zvyšku pridajte do 25 kg omietky. Premiešajte dôkladne nízkootáčkovým miešadlom.

Miešanie

Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Omietky s aditivom Cemix 2400 spracujte štandardne podľa technického listu omietky. Kombinácia omietok so zimným aditívom a bez neho sa na jednej pohľadovej ploche neodporúča

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2721	**SILIKÓNOVÁ OMIETKA**	
2723	**AKRYLÁTOVÁ OMIETKA**	
2790	**MOZAIKOVÁ OMIETKA**	**Pre soklové časti**
2791	**MAGIC DECOR 2,5 mm**	**Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov**
2794	**MAGIC DECOR STONE**	**Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa**
2795	**MAGIC DECOR WOOD**	**Kreatívna omietka pre prirodzený vzhľad dreva**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Disperzia, glykol, amoniak a zušľachťujúce prísady.
Odolnosť proti tlakovej vode	Nie
Hustota Kg/m³	900

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	transparentné
Netto hmotnosť	0 ,27 kg
Druh balenia	Vedro
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561101778
Množstvo na palete	504
Hmotnosť na palete	136 ,08 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +1 do +20 °C, Neskladujte spolu s jedlom, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Skladovať v chlade, Skladovať v dobre vetraných priestoroch

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.