**FACADE** SYSTEM

# 2440

## MONTÁŽNA PENA S APLIKÁTOROM

## JEDNOZLOŽKOVÁ PU MONTÁŽNA PENA




Univerzálna pre montáž, utesnenie a odhlučnenie.
Výborná priľnavosť k stavebným materiálom.
Zloženie peny eliminuje deformácie rámov okien a dverí.
Vysoká mechanická pevnosť.
Výborné tepelne a zvukovo izolačné parametre.



Exteriér: podlaha + stena + strop
Vnútro: podlaha + stena + strop
Pre ručné spracovanie

**Oblasť použitia**

Optimálne na usadzovanie okien a dverí.
Tepelná izolácia vodovodných, kanalizačných a teplovodných rozvodov.
Utesnenie a montáž parapetov.
Tepelná izolácia striech a stropov.
Tesnenie konštrukčných stien
Vyplňovanie medzier v tepelnej izolácii.

## POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

**Teplota pre spracovanie (min.)**
5 °C

**Teplota pre spracovanie (max.)**
30 °C

## SPRACOVANIE

**Požiadavky na podklad**

Podklad musí byť očistený, odmastený.

**Príprava podkladu**

Podklad navlhčiť vodou, napríklad rozprašovačom.

**Príprava zmesi**

Dóza musí mať pred použitím kladnú teplotu (optimálne 20°C). Dózu dôkladne pretrepať (po dobu 30 sek.) za účelom premiešania zložiek. Nasadiť aplikačnú trubičku na dózu.

**Pokyny pre spracovanie**

Pracovná poloha pri montáži je „dňom nahor". Aplikovať penu zospodu medzery nahor. Medzery vypĺňovať do 50% hĺbky, maximálne 4 cm na jednu vrstvu, širšie ako 4 cm je nutné vypĺňovať po vrstvách. Každú vrstvu navlhčiť vodou (napr.rozprašovačom).
Prebytok peny po vytvrdnutí je možné odstrániť mechanickým spôsobom (napr. odrezať nožom).
Po úplnom vytvrdnutí je nutné penu chrániť pred pôsobením UV žiarenia, napr. použitím omietky, farby alebo tmelu. Povrch vytvrdzuje počas 6 - 12 minút.

### Odporúčaná hrúbka vrstvy




| | |
|---|---|
| Maximálna hrúbka vrstvy | 40 mm |
| Minimálna hrúbka vrstvy | 1 mm |

### Spracovateľnosť

10 min

### Pochôdznosť po

24 h

### Ošetrenie po aplikácií

Chrániť pred UV žiarením omietkou, tmelom alebo náterom.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Vyrobené z materiálu | Polyuretan |
| Trieda reakcie na oheň | B |
| Trvalo zaťažitelný po | 24 h |

## VARIANTY

| | |
|---|---|
| **Pre trhy** | CZ/SK |
| **Objem balenia** | 650 ml |
| **Množstvo** | 12 Ks |
| **Druh balenia** | Tuba |
| **Materiál obalu** | Kov |
| **GTIN (EAN)** | 9005561108098 |
| **Množstvo na palete** | 768 |
| **Skladovateľnosť** | 15 M |

| Druh balenia | Materiál obalu | Podmienky skladovanie |
|---|---|---|
| Tuba | Kov | Cháňte proti mrazu, Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred slnečným žiarením |

## Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

## Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

## Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.