FACADE SYSTEM

2441

MONTÁŽNA PENA

PIŠTOĽOVÁ JEDNOZLOŽKOVÁ PU PENA



Univerzálna pre montáž, utesnenie a odhlučnenie.
Výborná priľnavosť k stavebným materiálom.
Zloženie peny eliminuje deformácie rámov okien a dverí.
Vysoká mechanická pevnosť.
Výborné tepelne a zvukovo izolačné parametre.

Oblasť použitia

Optimálne na usadzovanie okien a dverí.
Tepelná izolácia vodovodných, kanalizačných a teplovodných rozvodov.
Utesnenie a montáž parapetov.
Tepelná izolácia striech a stropov.
Tesnenie konštrukčných stien
Vyplňovanie medzier v tepelnej izolácii.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť očistený, odmastený.

Príprava podkladu

Podklad navlhčiť vodou, napríklad rozprašovačom.

Príprava zmesi

Dóza musí mať pred použitím kladnú teplotu (optimálne 20°C). Dózu dôkladne pretrepať (po dobu 30 sek.) za účelom premiešania zložiek. Naskrutkovať pištoľ na dózu.

Pokyny pre spracovanie

Pracovná poloha pri montáži je „dňom hore". Aplikovať penu zospodu medzery hore. Medzery vyplňovať do 50% hĺbky, maximálne 4 cm na jednu vrstvu, širšie ako 4 cm je nutné vyplňovať po vrstvách. Každú vrstvu navlhčiť vodou (napr. rozprašovačom). nožom).Po úplnom vytvrdnutí je nutné penu chrániť pred pôsobením UV žiarenia, napr. použitím omietky, farby, alebo tmelu
Povrch vytvrdzuje počas 6 - 12 minút.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	40 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	1 mm

Spracovateľnosť

10 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Chrániť pred UV žiarením omietkou, tmelom alebo náterom.

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Objem balenia	700 ml
Druh balenia	Tuba
Materiál obalu	Kov
GTIN (EAN)	9005561108104
Množstvo na palete	840
Skladovateľnosť	15 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Tuba	Kov	Teplota skladovanie +5 do +30°C, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.