FACADE SYSTEM

2740

SANAČNÝ PREDNÁSTREK

Predchádzajúci názov: Do vypredania zásob. Nahradené produktom 2140.



PRE PROBLÉMY S VLHKOSŤOU

Spoľahlivá prídržnosť pre sanačné systémy



Na rekonštrukcie vlhkých múrov vďaka vyššej odolnosti voči soliam a síranom.
Na použitie v rámci sanačného systému, certifikované WTA.
Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný.
Hrubozrnný: Poskytuje sanačným omietkam spoľahlivú prídržnosť.
Pre rovnomernú nasiakavosť.
Vybrané zloženie zŕn, uľahčuje spracovanie.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Spĺňa požiadavky WTA
Paropriepustné
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou sanačnej omietky. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

EN 998-1

GP CSIII ,Wc0 ,

Národná smernica

Smernica WTA 2-9-04/D

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutia materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné: Veľmy nasiakavé podklady je nutné navlhčiť. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Vyškrabte škáry starého muriva do hĺbky asi 20 mm. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	0,23 l	l	0,27 l
25 kg	5,75 l	l	6,75 l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pri ručnej aplikácii sa prednástrek nanáša tak, aby pokryl 50 - 70% muriva pomocou murárskej lyžice alebo naberačky. Maximálna vrstva je 5 mm. Pri strojovom aplikovaní odporúčame použiť stator s rotorom s vyššou mierou opotrebenia, aby sa zabezpečila ľahšia priechodnosť. Vysoko nasiakavé podklady by sa mali pred aplikáciou prednástreku navlhčiť vodou.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	5 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	4 mm

Spotreba



Spotreba od
1.5

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



120 min

Ošetrenie po aplikácií

Nenasiakavé obklady predlžujú dobu zretia.
Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1911	**AQUASTOP HARD**	**Pevná hydroizolačná stierka**
1990	**AQUASTOP INJECT**	**Krém na bariéru proti vlhkosti**
2741	**SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA**	
2742	**SANAČNÁ OMIETKA**	
2743	**SANAČNÝ ŠTUK**	
2746	**SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ**	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo, cement a špeciálne prísady na zlepšenie spracovateľských a úžitkových vlastností.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	4
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm^2	0.3
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.66
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ)	18
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m^3 od	1 550
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m^3 do	1 750

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561100412
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.