**FACADE** SYSTEM

# 2791

## MAGIC DECOR 2,5 MM

**Predchádzajúci názov: Silikónová omietka MAGIC DECOR RAW**



# DEKORATÍVNA OMIETKA PRE DRSNEJŠIE POVRCHY




## Kreatívna technika pre jedinečné efekty

Samostatne aj v kombinácii s ďalšími omietkami MAGIC DECOR na vytváranie jedinečných štruktúr a pôsobivých efektov, napr. imitácia betónu, tehál, kameňa atď.
Dlhotrvajúca povrchová úprava: Vynikajúca stálofarebnosť.
Dekoratívne riešenie na ochranu ETICS pred poveternostnými vplyvmi a poškodením.
Kompaktný povrch chráni pred znečistením.
Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný.
Výborne odpudzuje vodu: Udržuje murivo suché.
Vysoko mechanicky odolný: Chráni mechanicky namáhané miesta, napr. sokel.
Flexibilné: Znižuje tvorbu trhlín.
Disperzné: Pripravený na okamžité použitie.
Pri práci pri nízkych teplotách (+1 °C až +10 °C) pridajte prísady COOL, ktoré urýchlia proces tuhnutia a ochránia materiál pred poškodením mrazom.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

**Oblasť použitia**

Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch.
Ako dekoratívna omietka. Na vytvorenie kreatívnych povrchov.


**EN 15824**

V1 W3

**Národná smernica**

Spĺňa technické kritériá smernice EAD pre ETICS

## POVETERNOSTNÉ PODMIENKY




| Teplota pre spracovanie (min.) | Teplota pre spracovanie (max.) | Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.) |
|---|---|---|
| 5 °C | 30 °C | 80 |

**Poveternostné podmienky**

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

## SPRACOVANIE

### Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

### Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou Cemix 2610. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix a následne penetráciu pod pastovité omietky Cemix 2610. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

### Príprava zmesi

Omietku pred použitím dôkladne premiešajte za pomoci nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu omietky môžete upraviť v závislosti na aplikačných podmienkach a sýtosti odtieňa pridaním max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008.

### Miešanie




| Doba miešania | Rýchlosť miešania |
|---|---|
| 2 min | 800 |

### Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte na hrúbku zrna. Následne vyštruktúrujte za občasného čistenia hladítka krúživými pohybmi alebo ťahmi, podľa požadovanej štruktúry hladítkom z tvrdého plastu. V prípade požiadavky na jemnejšiu štruktúru môžete aplikovať po zaschnutí na plochu celoplošne alebo miestami jemnejšiu omietku Cemix MAGIC DECOR FINE. Plochu môžete na dosiahnutie požadovaného efektu po vytvrdnutí ľahko prebrúsiť.

### Odporúčaná hrúbka vrstvy




| Minimálna hrúbka vrstvy | 2,50 mm |
|---|---|

### Spotreba




| Spotreba od | Spotreba do | Spotreba materiálu v mernej jednotke |
|---|---|---|
| 3 | 6 | Kg/m² |

### Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach omietka vytvrdzuje do 8 hodín.

### Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

## ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

| | | |
|---|---|---|
| **2400** | **ZIMNÁ PRÍSADA COOL** | **Na urýchlenie vytvrdzovania za nízkych teplôt** |
| **2403** | **DECOR ŠABLÓNA KAMEŇ POLYGONÁLNY** | |
| **2404** | **DECOR ŠABLÓNA PRÍRODNÝ KAMEŇ PLOCHÝ** | |
| **2405** | **DECOR GLITER** | **Na vytvorenie trblietavého efektu v omietke** |
| **2406** | **DECOR SĽUDA** | **Jedinečný optický efekt na zákazku** |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Hlavné spojivo | Silikónová disperzia |
| Vyrobené z materiálu | Silikónová polymérna disperzia, plnivá a zušľachťujúce prísady, ochranné látky v mikrokapsulách. |
| Trieda reakcie na oheň | A2 - s1 |
| Maximálna veľkosť zrna v mm | 2,5 |
| Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² | 0.3 |
| Priepustnosť vody v kvapalnej fáze | W3 |
| Paropriepustnosť | V1 |
| Tepelná vodivosť λ v W(m.K) | 0.65 |
| Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) | 25 |

## VARIANTY










| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pre trhy** | CZ/SK/AT | CZ/SK/AT | CZ/SK/AT | CZ/SK/AT |
| **Štruktúra povrchu** | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
| **Prílatková skupina** | 0 | 1 | 2 | IC - Individuálna cena |
| **Netto hmotnosť** | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| **Druh balenia** | Vedro | Vedro | Vedro | Vedro |
| **Materiál obalu** | PP | PP | PP | PP |
| **GTIN (EAN)** | 9005561104830 | 9005561104847 | 9005561104854 | 9005561104861 |
| **Množstvo na palete** | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **Hmotnosť na palete** | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| **Skladovateľnosť** | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |

| Farby na objednávku | Prílatková skupina | |
|---|---|---|
| | 0 | Y8G2–11, Y8G2–12, Y8G2–13, Y8G2–14, Y8G2–15, Y8G2–16, Y8G2–17, Y8G2–21, Y8G2–22, Y8G2–23, Y8G2–24, Y8G2–25, Y8G2–26, Y8G2–27, Y8G2–31, Y8G2–32, Y8G2–33, Y8G2–34, Y8G2–35, Y8G2–36, WKG–14, Y9G1–11, Y9G1–12, Y9G1–13, Y9G1–14, Y9G1–15, Y9G1–16, Y9G1–17, Y9G1–21, Y9G1–22, Y9G1–23, Y9G1–24, Y9G1–25, Y9G1–26, Y9G1–27, Y9G1–31, Y9G1–32, Y9G1–33, Y9G1–34, Y9G1–35, Y9G1–36, WKG–15, Y9G1–41, Y9G1–42, Y9G1–43, Y9G1–44, Y9G1–45, WKG–16, Y8G2–18, Y10–11, Y10–12, Y10–13, Y10–14, Y10–15, Y10–16, Y10–17, Y10–21, Y10–22, Y10–23, Y10–24, Y10–25, Y8G2–28, Y6G4–18, Y10–31, Y10–32, Y10–33, Y10–34, Y10–35, Y10–36, Y9G1–18, Y10–41, Y10–42, Y10–43, Y10–44, Y10–45, Y10–46, Y10–47, Y9R1–11, Y9R1–12, Y9R1–13, Y9R1–14, Y9R1–15, Y9R1–16, Y9R1–17, Y9R1–21, Y9R1–22, Y9R1–23, Y9R1–24, Y9R1–25, Y9R1–26, Y9G1–28, Y9R1–31, Y9R1–32, Y9R1–33, Y9R1–34, Y9R1–35, Y9R1–36, Y9R1–37, Y9R1–41, Y9R1–42, Y9R1–43, Y9R1–44, Y9R1–45, Y9R1–46, Y9R1–47, Y9R1–51, Y9R1–52, Y9R1–53, Y9R1–54, Y9R1–55, WKG–17, KG–19, Y8R2–11, Y8R2–12, Y8R2–13, Y8R2–14, Y8R2–15, Y8R2–16, Y8R2–17, Y8R2–21, Y8R2–22, Y8R2–23, Y8R2–24, Y10–18, W–20, W–30, Y8R2–31, Y8R2–32, Y8R2–33, Y8R2–34, Y8R2–35, Y10–48, Y9R1–18, Y8R2–41, Y8R2–42, Y8R2–43, Y8R2–44, Y8R2–45, Y8R2–46, Y8R2–47, Y8R2–51, Y8R2–52, Y8R2–53, Y8R2–54, Y8R2–55, Y8R2–56, W–40, Y7R3–11, Y7R3–12, Y7R3–13, Y7R3–14, Y7R3–15, Y7R3–16, Y7R3–17, Y7R3–21, Y7R3–22, Y7R3–23, Y7R3–24, Y7R3–25, Y7R3–26, Y7R3–27, Y7R3–31, Y7R3–32, Y7R3–33, Y7R3–34, Y7R3–35, Y7R3–36, WY–11, Y6R4–11, Y6R4–12, Y6R4–13, Y6R4–14, Y6R4–15, Y6R4–16, Y6R4–17, Y6R4–21, Y6R4–22, Y6R4–23, Y6R4–24, Y6R4–25, Y6R4–26, Y6R4–27, Y6R4–31, Y6R4–32, Y6R4–33, Y6R4–34, WR–11, WB–11, Y8R2–18, Y5R5–11, Y5R5–12, Y5R5–13, Y5R5–14, Y5R5–15, Y5R5–16, Y5R5–17, Y5R5–21, Y5R5–22, Y5R5–23, Y5R5–24, Y5R5–25, Y5R5–26, Y5R5–27, Y5R5–31, Y5R5–32, Y5R5–33, Y5R5–34, Y5R5–35, Y5R5–36, Y5R5–37, Y5R5–41, Y5R5–42, Y5R5–43, WG–11, Y8R2–38, WY–21, WR–21, R6Y4–11, R6Y4–12, R6Y4–13, R6Y4–14, R6Y4–15, R6Y4–16, R6Y4–17, R6Y4–21, R6Y4–22, R6Y4–23, R6Y4–24, R6Y4–25, R6Y4–26, R6Y4–27, R7Y3–11, R7Y3–12, R7Y3–13, R7Y3–14, R7Y3–15, R7Y3–16, R7Y3–17, R7Y3–21, R7Y3–22, R7Y3–23, R7Y3–24, R7Y3–25, R7Y3–26, R7Y3–27, R7Y3–31, R7Y3–32, R7Y3–33, R7Y3–34, R7Y3–35, R7Y3–36, R7Y3–37, R7Y3–41, R7Y3–42, R7Y3–43, R7Y3–44, R7Y3–45, Y7R3–18, Y7R3–28, R8Y2–11, R8Y2–12, R8Y2–13, R8Y2–14, R8Y2–15, R8Y2–16, R8Y2–17, R8Y2–21, R8Y2–22, R8Y2–23, R8Y2–24, R8Y2–25, R8Y2–26, WB–21, R9Y1–11, R9Y1–12, R9Y1–13, R9Y1–14, R9Y1–15, R9Y1–16, R9Y1–17, R9Y1–21, R9Y1–22, R9Y1–23, R9Y1–24, R9Y1–25, R9Y1–26, R9Y1–27, R9Y1–31, R9Y1–32, R9Y1–33, R9Y1–34, R9Y1–35, WG–21, WK–11, R10–11, R10–12, R10–13, R10–14, R10–15, R10–16, R10–17, R10–21, R10–22, R10–23, R10–24, R10–25, R10–26, R10–27, R10–31, R10–32, R10–33, R10–34, R10–35, R10–36, WK–12, R9B1–11, R9B1–12, R9B1–13, R9B1–14, R9B1–15, Y5R5–18, Y5R5–28, R8B2–11, R8B2–12, R8B2–13, R8B2–14, R8B2–15, R8B2–16, R8B2–17, R8B2–21, R8B2–22, R8B2–23, R8B2–24, R8B2–25, R8B2–26, Y5R5–38, R7B3–11, R7B3–12, R7B3–13, R7B3–14, R7B3–15, WK–13, R6Y4–18, R7B3–21, R7B3–22, R7B3–23, R7B3–24, R6Y4–28, R7Y3–18, R7Y3–28, R6B4–11, R6B4–12, R6B4–13, R6B4–14, R7Y3–38, WK–14, R6B4–17, R5B5–11, R5B5–12, R5B5–13, R5B5–14, R5B5–15, R8Y2–18, WK–15, B6R4–11, B6R4–12, B6R4–13, B6R4–14, B6R4–15, WK–16, B6R4–17, B6R4–21, B6R4–22, B6R4–23, B6R4–24, R9Y1–28, WK–17, R10–18, B7R3–11, B7R3–12, B7R3–13, R10–28, WK–18, WKY–11, WKY–12, B7R3–21, B7R3–22, B7R3–23, WKY–13, WKY–14, WKY–15, WKY–16, B8R2–11, B8R2–12, B8R2–13, B8R2–14, B8R2–15, WKY–17, WKY–18, B8R2–21, B8R2–22, B8R2–23, B8R2–24, WKYR–11, WKYR–12, WKYR–13, B9R1–11, B9R1–12, B9R1–13, B9R1–14, B9R1–15, WKYR–14, B9R1–17, B9R1–21, B9R1–22, B9R1–23, B9R1–24, B9R1–25, WKYR–15, B9R1–18, B9R1–31, B9R1–32, B9R1–33, B9R1–34, B9R1–35, B9R1–36, B9R1–37, B10–11, B10–12, B10–13, B10–14, WKYR–16, B9R1–38, WKYR–17, B9G1–11, B9G1–12, B9G1–13, B9G1–14, B9G1–15, B9G1–18, B9G1–28, B9G1–21, B9G1–22, B9G1–23, B9G1–24, B9G1–25, B9G1–26, B9G1–27, B8G2–11, B8G2–12, B8G2–13, B8G2–14, B8G2–15, B8G2–16, B8G2–17, B7G3–11, B7G3–12, B7G3–13, B7G3–14, B7G3–15, B8G2–18, WKYR–18, B7G3–21, B7G3–22, B7G3–23, B7G3–24, B7G3–25, B7G3–26, B7G3–27, B6G4–11, B6G4–12, B6G4–13, B6G4–14, B6G4–15, B6G4–16, WKR–11, B6G4–21, B6G4–22, B6G4–23, B6G4–24, B6G4–25, B6G4–26, WKR–12, B5G5–11, B5G5–12, B5G5–13, B5G5–14, B5G5–15, B5G5–16, B5G5–17, G6B4–11, G6B4–12, G6B4–13, G6B4–14, G6B4–15, G6B4–16, G6B4–17, G7B3–11, G7B3–12, G7B3–13, G7B3–14, WKR–13, WKR–14, WKR–15, G7B3–21, G7B3–22, G7B3–23, G7B3–24, G7B3–25, G7B3–26, G7B3–27, G7B3–31, G7B3–32, G7B3–33, |

| | | |
|---|---|---|
| | | G7B3-34, G7B3-35, G7B3-36, G7B3-37, G8B2-11, G8B2-12, G8B2-13, G8B2-14, G8B2-15, G8B2-16, G8B2-17, G9B1-11, G9B1-12, G9B1-13, G9B1-14, G9B1-15, G7B3-28, WKR-16, G10-11, G10-12, G10-13, G10-14, G10-15, G10-16, G10-17, G10-21, G10-22, G10-23, G10-24, G10-25, G10-26, WKR-17, G9Y1-11, G9Y1-12, G9Y1-13, G9Y1-14, WKR-18, WKB-11, G9Y1-17, G9Y1-21, G9Y1-22, G9Y1-23, G9Y1-24, G9Y1-25, G9Y1-26, WKB-12, G8Y2-11, G8Y2-12, G8Y2-13, G8Y2-14, G8Y2-15, G8Y2-16, WKB-13, G8Y2-21, G8Y2-22, G8Y2-23, G8Y2-24, G8Y2-25, G8Y2-26, G8Y2-27, G8Y2-31, G8Y2-32, G8Y2-33, G8Y2-34, G8Y2-35, G8Y2-36, G8Y2-37, G7Y3-11, G7Y3-12, G7Y3-13, G7Y3-14, WKB-14, WKB-15, WKB-16, G6Y4-11, G6Y4-12, G6Y4-13, G6Y4-14, G6Y4-15, G6Y4-16, G6Y4-17, G6Y4-21, G6Y4-22, G6Y4-23, G6Y4-24, G6Y4-25, G6Y4-26, WKB-17, G5Y5-11, G5Y5-12, G5Y5-13, G5Y5-14, G5Y5-15, G5Y5-16, WKB-18, G5Y5-21, G5Y5-22, G5Y5-23, G5Y5-24, G5Y5-25, G5Y5-26, G5Y5-27, G5Y5-31, G5Y5-32, G5Y5-33, G5Y5-34, G5Y5-35, G5Y5-36, WKG-11, G5Y5-41, G5Y5-42, G5Y5-43, G5Y5-44, G5Y5-45, G6Y4-18, WKG-12, Y6G4-11, Y6G4-12, Y6G4-13, Y6G4-14, Y6G4-15, Y6G4-16, Y6G4-17, Y7G3-11, Y7G3-12, Y7G3-13, Y7G3-14, Y7G3-15, Y7G3-16, Y7G3-17, Y7G3-21, Y7G3-22, Y7G3-23, WKG-13 |
| | 1 | W-10, Y9G1-46, Y9G1-47, Y10-26, Y10-27, Y10-37, Y9R1-27, Y9R1-56, Y9R1-57, Y8R2-25, Y8R2-26, Y8R2-27, Y8R2-36, Y8R2-37, Y8R2-57, Y7R3-37, Y6R4-35, Y5R5-44, Y5R5-45, R8Y2-27, R9Y1-36, R10-37, R9B1-16, R9B1-17, R8B2-27, R7B3-16, R7B3-25, R5B5-16, B6R4-16, B6R4-25, B7R3-14, B7R3-24, B8R2-16, B8R2-25, B9R1-16, B9R1-26, B10-15, B9G1-16, B7G3-16, B6G4-17, B6G4-27, G7B3-15, G9B1-17, G9Y1-15, G9Y1-16, G9Y1-27, G8Y2-17, G7Y3-15, G7Y3-16, G7Y3-17, G6Y4-27, G5Y5-17, G5Y5-37, G5Y5-46, Y7G3-24, Y7G3-25, Y7G3-26, Y7G3-27, Y10-28, Y10-38, Y9R1-28, Y9R1-38, Y9R1-48, Y9R1-58, Y8R2-28, Y8R2-48, Y8R2-58, Y6R4-18, R9Y1-18, R10-38, R8B2-18, R7B3-28, B6R4-18, B7G3-28, B5G5-18, G7B3-38, G9Y1-18, G9Y1-28, G8Y2-18, G8Y2-28, G8Y2-38, G7Y3-18, G5Y5-18, G5Y5-38, Y7G3-18, Y7G3-28, WKG-18, KY-19, KR-19, KB-19, KY-29, KR-29, KG-29, K-29 |
| | 2 | Y8G2-37, Y9G1-37, Y6R4-36, Y5R5-46, Y5R5-47, R7Y3-46, R9Y1-37, R7B3-17, R7B3-26, R6B4-15, R5B5-17, B6R4-26, B7R3-15, B7R3-25, B8R2-26, B8R2-27, B9R1-27, B10-16, B9G1-17, B7G3-17, G7B3-16, G9B1-16, G10-27, G5Y5-47, Y8G2-38, Y9G1-48, Y5R5-48, R9B1-18, R8B2-28, B8R2-28, B6G4-18, B6G4-28, G6B4-18, G7B3-18, G8B2-18, G9B1-18, G10-18, G10-28, G6Y4-28, G5Y5-28, KB-29, K-19 |
| | IC - Individuálna cena | Y6R4-37, R7Y3-47, R7B3-27, R6B4-16, B6R4-27, B7R3-16, B7R3-17, B7R3-26, B7R3-27, B8R2-17, B10-17, G7B3-17, Y9G1-38, Y7R3-38, Y6R4-28, Y6R4-38, R7Y3-48, R8Y2-28, R9Y1-38, R7B3-18, R6B4-18, R5B5-18, B6R4-28, B7R3-18, B7R3-28, B8R2-18, B9R1-28, B10-18, B7G3-18, G5Y5-48 |

| **Druh balenia** | **Materiál obalu** | **Podmienky skladovanie** |
|---|---|---|
| Vedro | PP | Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred poškodením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia |

## Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

## Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

## Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

## Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

## Poznámky

Pre navrhovanie, prípravu a vykonávanie omietok platí EN 13914–1 a EN 13914–2 (ČSN 73 3713 pre vnútorné polymérové omietkové systémy).
Pre vykonávanie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) platí ČSN 73 2901.
Na povrchové úpravy ETICS voľte farebný odtieň omietky Cemix s súčiniteľom odrazivosti slnečného žiarenia vyšším ako 30.
Zatieranú omietku frakcie 1,0 mm sa odporúča aplikovať iba v malých plochách z dôvodu vysokých nárokov na rovinnosť podkladu.
Materiál by mal byť dodaný pre celý objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebných rozdielov doobjednaním materiálov z inej výrobnej šarže.
Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, že rozmiešaný materiál zodpovedá zvolenému odtieňu. Prípadné reklamácie rozdielov vo farbe nemôžu byť po aplikácii materiálov akceptované.
V ucelenej ploche nekombinujte rôzne výrobné šarže. Rozdielne podmienky počas nanášania a zrenia môžu ovplyvniť výslednú farebnosť omietky.
Na dosiahnutie čo najpresnejšej farebnej zhody je nutné pri doobjednávkach uvádzať číslo prvej vyrobenej šarže.
Pre homogenizáciu pigmentov v báze na miešarniach sa odporúča zariadenie typu Galileo, nevhodné sú hriadeľové miešačky a miešadlá typu Visco Jet, dissolver a pod.
Pred aplikáciou výrobku sa odporúča prevedenie pasivácie medených a titán-zinkových prvkov. Dažďová voda v spojení s týmito kovmi môže spôsobovať nestálofarebnosť a vznik škvŕn.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
Práce nevykonávajte za priameho oslnenia, dažďa alebo pri silnom vetre.
V dobe zrenia chráňte omietnuté plochy pred priamym pôsobením vodných zrážok. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty dobu zrenia výrazne predlžujú.
Nespracovávajte pri vysokých relatívnych vlhkostiach vzduchu (vyše 80 %).

## Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.