INDOOR WALL SYSTEM

4443

GLETTI FINISH



NEMÔŽE BYŤ TRVALEJŠIE A ODOLNEJŠIE



Disperzná vyrovnávacia stierka

Disperzné spojivo: ideálne na vytváranie odolnejších povrchov.
Možno použiť vo vlhkých miestnostiach a na stenové vykurovanie.
Biela farba: ideálny podklad na výmaľbu a tapetovanie.
Vynikajúce aplikačné vlastnosti: pre mimoriadne hladké povrchy v interiéri.
Strojná aplikácie: Pre efektívny postup prác.



Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Biela finálna hladká vrstva na vnútorné murivo v starých aj nových obytných budovách, verejných budovách, priemyselných objektoch.
Na vápenocementové, sadrové alebo sadrokartónové povrchy.
Možno ju použiť aj na vonkajšie povrchy chránené pred vplyvmi prostredia.
Na vyhladenie omietok alebo povrchov pripravených z Cemix opravných mált, v hrúbke vrstvy 0–2 mm.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.
Teplota podkladu musí byť medzi +5 °C a +25 °C.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2613. Sadrové podklady a podklady vyžadujúce spevnenie sa najskôr ošetria prípravkom Cemix 2614, riedená s vodou v pomere 1:1, a následne sa penetrujú neriedenou penetráciou Cemix 2614.
Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.
Pred začatím prác ochráňte priľahlé plochy pred znečistením.

Príprava zmesi

Vsypte suchú zmes do predpísaného množstva vody. Premiešajte ju nízkootáčkovým miešadlom alebo ručne do homogénnej zmesi bez hrudiek. Nechajte odležať. Potom krátko znova premiešajte. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	l	0,36 l	l
20 kg	l	7,2 l	l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Prestávka
15 min

Pokyny pre spracovanie

Stierku aplikujte ručne alebo strojne rovnomerne na plochu za pomoci nerezového hladidla alebo iného vhodného nástroja v dvoch vrstvách, v maximálnej hrúbke prvej vrstvy 2 mm.
Druhú vrstvu je možné nanášať 5 hodín po aplikácii prvej vrstvy.
Maximálna hrúbka naneseného materiálu je 3 mm.
Hrúbka výslednej vrstvy závisí na kvalite podkladu. Plochu uhlaďte do požadovanej roviny nerezovým hladítkom alebo gletovacím perom.

Odporúčaná hrúbka vrstvy

Maximálna hrúbka vrstvy	2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	1 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	1 mm

Spotreba



Spotreba od
1

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom.
Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení prác umyte vodou.
Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Organické spojivá, minerálne plnivo a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň	A2 - s1
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,1

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Farba	Štandard biela
Netto hmotnosť	20 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	5991122001615
Množstvo na palete	54
Hmotnosť na palete	1 080 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	Papier	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.