INDOOR WALL SYSTEM

4460

GLETTI EXTRA

PRO EXTRA HLADKÉ STENY

Vápenná stierka - Glet

Vápenné spojivo: s vysokým pH, ktoré vytvára prostredie nevhodné pre rast plesní a baktérií.
Vynikajúca priedušnosť: ideálna pre hlinené omietky a renováciu starých budov.
Jemná zrnitosť: na vytvorenie extra hladkých povrchov.
Biela farba: povrch je možné ľahko natierať a tapetovať.





Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Biela vrstva pre finálnu hladkú povrchovú úpravu vnútorných stien starých aj nových obytných, verejných budov a priemyselných objektov.
Možno použiť ako stierková vrstva alebo na povrchy pripravené Cemix opravnou maltou v hrúbke vrstvy 0–2 mm.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.
Teplota podkladu musí byť medzi +5 °C a +25 °C.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2613. Sadrové podklady a podklady vyžadujúce spevnenie sa najskôr ošetria prípravkom Cemix 2614, riedená s vodou v pomere 1:1, a následne sa penetrujú neriedenou2 penetráciou1. upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov. Pred začatím prác ochráňte priľahlé plochy pred znečistením.

Príprava zmesi

Vsypte suchú zmes do predpísaného množstva vody. Premiešajte ju nízkootáčkovým miešadlom alebo ručne do homogénnej zmesi bez hrudiek. Nechajte odležať. Potom krátko znova premiešajte. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008

Miešanie



Doba miešania
5 min

Prestávka
10 min

Pokyny pre spracovanie

Stierku aplikujte ručne rovnomerne na plochu za pomoci nerezového hladidla alebo iného vhodného nástroja v maximálnej hrúbke vrstvy 2 mm. Potom plochu uhlaďte do požadovanej roviny nerezovým hladítkom alebo gletovacím perom. V prípade väčších nerovností je možné omietku aplikovať vo viacerých vrstvách (vždy až po zaschnutí a zbrúsení predchádzajúcej vrstvy). Hrúbka finálnej vrstvy závisí od kvality podkladu. Po zaschnutí je možné povrch vyhladiť jemnou brúsnou mriežkou.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	1 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	1 mm

Spotreba



Spotreba od
1

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom.
Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení prác umyte vodou.
Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Vápenný hydrát
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,15
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²	0,50 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.24
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do	900

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Farba	Štandard biela
Netto hmotnosť	10 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	5991121025674
Množstvo na palete	60
Hmotnosť na palete	600 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	Papier	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Na palete, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.