FLOOR SYSTEM

5050

KONTAKT ZE



NEVIDITEĽNÉ PUTO

Cementový adhézny mostík pre potery



Vysoký obsah disperzie zaisťuje silnú priľnavosť aj na nesavých podkladoch.
Jeho obsah cementu vytvára bezpečnú väzbu s materiálmi na báze cementu, ktoré sú na ňom umiestnené.
Krémová, mäkká konzistencia, ľahko sa nanáša, je ekonomický.



Exteriér: iba podlaha
Vnútro: iba podlaha
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Zaistenie priľnavosti spriahnutých poterov.
Zlepšenie priľnavosti betónu, cementovej malty a materiálov z umelého kameňa na minerálne podklady.
Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Schnutie spojovacieho mostíka závisí od absorpcie vlhkosti podkladového povrchu a od vlhkosti a teploty vzduchu. Ďalšiu vrstvu materiálu nanášajte iba na ešte vlhký spojovací mostík! Spojovací mostík dodatočne nenamáčajte, pokiaľ vyschol, treba naniesť novú vrstvu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí zodpovedať platným normám, musí byť pevný, bez voľných častíc, bez prachu, náterov, zvyškov oddebňovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne savý. Povrch nesmie byť zmrznutý a vodoodpudivý. Minimálna súdržnosť podkladu musí byť 1,5 MPa a kvalita betónu C 20/25.

Príprava podkladu

Znečistené, poškodené, nesúdržné a zaprášené povrchy treba odstrániť. Príliš hutný základný povrch treba zdrsniť. Pred aplikáciou musí byť povrch deň vopred na následne pred aplikáciou navlhčený.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu. Miešajte nízkootáčkovým miešadlom. Zmiešajte do homogénnej zmesi bez hrudiek a nechajte ju odpočinúť. Potom znova krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
25 kg	l	8,25 l	l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
5 min

Pokyny pre spracovanie

Naneste kontaktný mostík na povrch v tenkej vrstve pomocou štetca alebo metličky. Obnažené oceľové výstuž sa starostlivo pokryjú materiálom zo všetkých strán. Poter sa nanáša na mokrý kontaktný mostík (mokré na mokré) v požadovanej hrúbke vrstvy. Pokiaľ kontaktný mostík vyschne, je potrebné naniesť ďalšiu vrstvu.

Spotreba



Spotreba od
0.8

Spotreba do
1.7

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Spracovateľnosť



60 min

Ošetrenie po aplikácií

Nízke teploty majú negatívny vplyv na zrenie a predlžujú dobu tuhnutia materiálu. Počas spracovania je potrebné sa vyvarovať priamych negatívnych účinkov mrazu, vysokých teplôt a dažďa. Priame zahrievanie materiálu je zakázané! Nepoužívajte, ak sa očakáva mráz.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

5202	**Poter ZE12**	**Vnútorný cementový poter pre povrchy s nízkym zaťažením**
5212	**Poter ZE20**	**Vnútorný a vonkajší cementový poter pre ľahko zaťažiteľné povrchy**
5232	**Poter ZE30**	**Vnútorný a vonkajší cementový poter pre stredne zaťažené povrchy**
5233	**Poter ZE30 FIBER**	**Cementový poter vystužený vláknami pre stredne zaťažené povrchy**
5252	**Poter ZE50**	**Vnútorný a vonkajší cementový poter pre náročné povrchy**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,5
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²	40 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm²	7 N/mm²
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT

VARIANTY



Pre trhy	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	Papier
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	6 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vreco	Papier	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Na recykláciu je možné odovzdať iba úplne vyprázdnené a čisté obaly. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obaly likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.