FLOOR SYSTEM

5286

RÝCHLA OPRAVNÁ UNI MALTA

Predchádzajúci názov: 120



NA VYROVNÁVANIE PODLÁH A STIEN



Vláknami vystužená, nezmršťujúce sa

Rýchlo tuhnúca: obkladať možno už po 3 hodinách.
Vyrovnávacia hmota na podlahy a steny: pred aplikáciou hydroizolácie alebo keramických obkladov.
Nepraská: na vytvorenie sklonu na odvod vody na balkónoch, terasách a lodžiách.
Na vyplnenie dier v podlahách pred nanesením samonivelizačných hmôt.
Odolná voči mrazu, vhodná na vonkajšie použitie.
Jemná zrnitosť, ľahko sa aplikuje.



Exteriér: podlaha + stena + strop
Vnútro: podlaha + stena + strop
Vhodné do vlhkých priestorov
Vhodný pre bazén
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Rýchla, jemná vyrovnávacia hmota na vyrovnanie stien a podláh
Vhodná ako vyrovnávacia vrstva pred lepením obkladov a dlažieb, pod hydroizolačné stierky a samonivelačné hmoty. Na vytváranie spádových klinov na balkónoch, lodžiách a terasách.

EN 13813

CT-C25-F7-B1,0-

EN 998-1

GP CSIV ,Wc2 ,

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2613 alebo 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použi kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
25 kg	l	5,25 l	l
1 kg	l	0,21 l	l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Na vopred pripravený podklad sa vykoná kontaktná vrstva a následne sa nanesie potrebné množstvo hmoty nerezovým hladítkom a zarovná sa latou alebo hladítkom v závislosti od veľkosti plochy. Po zatuhnutí (cca 20 min.) sa povrch prípadne dorovná mrežovým škrabákom. Po 3h vrstviteľná a obložiteľná.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	30 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	15 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	3 mm

Spotreba



Spotreba od
1.61

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



30 min

Pochôdznosť po



3 h

Ošetrenie po aplikácií	Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Náradie a pokyny na čistenie	Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2613	**PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ**	**Reguluje nasiakavosť, zvyšuje priľnavosť**
2614	**DEEP PRIMER**	**S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.**
8040	**KONTAKTNÝ MOSTÍK**	**Na nesavé a hladké podklady**
8110	**AQUASTOP IN**	**Interiérová disperzná hydroizolácia pod keramické prvky**
8120	**AQUASTOP RAPID 2K**	**Hydroizolačná stierka pre bazény a prácu v časovej tiesni**
8265	**LEPIDLO XXL FLEX C2TS1**	**Gélové lepidlo na veľkoformátové dlažby a ťažké obklady**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Vlákna, minerálne plnivo, cement a špeciálne prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň	$A1/A1_{fl}$
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,7
Trvalo zaťažitelný po	6 h
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm^2	25 N/mm^2
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm^2	7 N/mm^2
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard šedá
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561101044
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	9 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.