COVERING SYSTEM

8101

AQUASTOP TAPE FIX

Predchádzajúci názov: Samolepiaci butylový pás 150 mm



PRUŽNÁ TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA

Na utesnenie a napojenie prvkov



Šírka 150 mm, spoľahlivé napojenie na balkónové profily.
Butylkaučuk, vysoká lepivosť na všetky materiály.
Pre wellness a sauny, parotesné spojenie.
Samolepiace, ľahká aplikácia.



Exteriér: podlaha + stena
Vnútro: podlaha + stena
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na pružné napojenie konštrukcií pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Na napojenie rôznorodých materiálov na hydroizolačné súvrstvie. Na vykonávanie dilatačných škár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny a kúpeľne. Na napojenie balkónových profilov a pod. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky.
Na vykonávanie parotesných spojov.

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Pokyny pre spracovanie

Pásku zakrátime na potrebný rozmer. Zložíme ochranný papier a pásku prilepíme, pritlačíme a uhladíme. Spoje pásky vykonajte presahom 5–10cm. Pri prevádzaní druhej vrstvy hydroizolačnej stierky pásku prekryte touto hmotou. Vtlačenie vykonávame tak aby sme nepoškodili pásku - nepoužívajte ostré nástroje.

Spotreba

Spotreba od
1

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1930	AQUASTOP BITUM 2K	**2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka**
1940	AQUASTOP ELASTIC 2K	**Univerzálna hydroizolačná stierka**
8110	AQUASTOP IN	**Interiérová disperzná hydroizolácia pod keramické prvky**
8120	AQUASTOP RAPID 2K	**Hydroizolačná stierka pre bazény a prácu v časovej tiesni**
8130	AQUASTOP MEMBRANE	**Hydroizolačná a separačná fólia**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Butylkaučuk s kašírom
Odolnosť proti tlakovej vode	Nie
Použitie pre styk s pitnou vodou	Nie

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
lineárny meter	10 m
Druh balenia	Krabica
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	9005561105905
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Krabica	Papier	Uchovejte v suchu, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.