**COVERING** SYSTEM

# 8105

## AQUASTOP CUFF SMALL

**Predchádzajúci názov: Tesniaca manžeta malá 120/120**



# MANŽETA MALÁ

## Pre batérie

Spoľahlivo utesní napojenie vodovodnej batérie.
Predpripravený otvor na vyústenie spŕch 120/120mm
Na napojenie vývodu na práčky atď.






Exteriér: podlaha + stena
Vnútro: podlaha + stena
Vhodný pre bazén
Pre ručné spracovanie

**Oblasť použitia**

Na pružné napojenie TZB pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Na vykonávanie dilatačných špár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny, bazény, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky.

**Oblasť vykurovania-chladenia**



Podlaha + Stena

## POVETERNOSTNÉ PODMIENKY




**Teplota pre spracovanie (min.)**
5 °C

**Teplota pre spracovanie (max.)**
30 °C

**Poveternostné podmienky**

Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

## SPRACOVANIE

**Požiadavky na podklad**

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

**Príprava podkladu**

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

**Pokyny pre spracovanie**

Na vopred pripravený podklad nanesieme tenkú vrstvu hydroizolačnej stierky vhodným nástrojom napr. štetcom a okamžite aplikujeme manžetu. Manžetu vtlačíme a uhladíme. Pri prevádzaní druhej vrstvy hydroizolačnej stierky pásku prekryte touto hmotou. Vtlačenie vykonávame tak aby sme nepoškodili manžetu - nepoužívajte ostré nástroje.
Priemer otvoru: 12,7mm
Teplotná odolnosť: –30 °C až +90 °C
Ťažnosť: 190%
Veľkosť: 120/120mm

**Spotreba**

**Spotreba od**
1

**Ošetrenie po aplikácií**

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

## ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

| | | |
|---|---|---|
| **1930** | **AQUASTOP BITUM 2K** | **2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka** |
| **1940** | **AQUASTOP ELASTIC 2K** | **Univerzálna hydroizolačná stierka** |
| **8110** | **AQUASTOP IN** | **Interiérová disperzná hydroizolácia pod keramické prvky** |
| **8120** | **AQUASTOP RAPID 2K** | **Hydroizolačná stierka pre bazény a prácu v časovej tiesni** |
| **8130** | **AQUASTOP MEMBRANE** | **Hydroizolačná a separačná fólia** |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Vyrobené z materiálu | Na báze syntetického kaučuku s kašírom |
| Odolnosť proti tlakovej vode | Áno |
| Použitie pre styk s pitnou vodou | Nie |

## VARIANTY



| | |
|---|---|
| **Pre trhy** | CZ/SK/AT |
| **Farba** | Štandard šedá |
| **Množstvo** | 25 Ks |
| **Druh balenia** | Krabica |
| **Materiál obalu** | Papier |
| **GTIN (EAN)** | 9005561105936 |
| **Skladovateľnosť** | 24 M |

| **Druh balenia** | **Materiál obalu** | **Podmienky skladovanie** |
|---|---|---|
| Krabica | Papier | Chrániť pred poškodením |

### Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

### Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

### Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.