COVERING SYSTEM

8106

AQUASTOP CUFF BIG

Predchádzajúci názov: Tesniaca manžeta veľká 420/420

MANŽETA VELKÁ

Pre odpady

Dostatočne veľká, spoľahlivo utesní priechodky.
Univerzálne použitie.





Exteriér: podlaha + stena
Vnútro: podlaha + stena
Vhodný pre bazén
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na pružné napojenie TZB pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Na vykonávanie dilatačných špár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny, bazény, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky.

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.)	**Teplota pre spracovanie (max.)**
5 °C	30 °C

Poveternostné podmienky

Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Pokyny pre spracovanie

Na vopred pripravený podklad nanesieme tenkú vrstvu hydroizolačnej stierky vhodným nástrojom napr. štetcom a okamžite aplikujeme manžetu. Manžetu vtlačíme a uhladíme. Pri prevádzaní druhej vrstvy hydroizolačnej stierky pásku prekryte touto hmotou. Vtlačenie vykonávame tak aby sme nepoškodili manžetu - nepoužívajte ostré nástroje.
Priemer otvoru: 12,7mm
Teplotná odolnosť: –30 °C až +90 °C
Ťažnosť: 190%
Veľkosť: 420/420mm

Spotreba

Spotreba od
1

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.


ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1930	**AQUASTOP BITUM 2K**	**2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka**
1940	**AQUASTOP ELASTIC 2K**	**Univerzálna hydroizolačná stierka**
8110	**AQUASTOP IN**	**Interiérová disperzná hydroizolácia pod keramické prvky**
8120	**AQUASTOP RAPID 2K**	**Hydroizolačná stierka pre bazény a prácu v časovej tiesni**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Na báze syntetického kaučuku s kašírom
Odolnosť proti tlakovej vode	Áno
Použitie pre styk s pitnou vodou	Nie

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard šedá
Množstvo	25 Ks
Druh balenia	Krabica
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	9005561105943
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Krabica	Papier	Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.