COVERING SYSTEM

8110

AQUASTOP IN



RÝCHLA HYDROIZOLAČNÁ STIERKA PRE INTERIÉR



Pod obklady a dlažbu, ihneď na použitie

Jednozložková disperzná rýchloschnúca stierka na vykonávanie hydroizolačnej vrstvy pod obklady v interiéri. Vysoko elastická, bezšvová a bezškárová hydroizolácia priestorov zaťažených prechodnou (oplachovou) vlhkosťou (napr. WC, kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne a iné interiéry).
Je pripravená na okamžité použitie na nosné minerálne podklady (cementové a vápennocementové omietky, betón, anhydrit, sadrokartón, drevotrieskové a cementotrieskové dosky a pod.).
Vhodná na vykurované podlahy.



Vnútro: podlaha + stena
Vhodné do vlhkých priestorov
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy pod keramické obklady, prírodný a umelý kameň.
Rýchloschnúca hydroizolačná stierka pre kúpeľne, sprchové kúty a WC.

EN 14891

DM P

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne rovný, drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné: Na sadrové podklady použiť hĺbkovú penetráciu Cemix 2614. Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2613, hladké a drevené podklady zdrsniť a použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Stierku pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom.

Miešanie



Doba miešania
3 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Na podklad nanášajte stierku za pomoci štetca, valčeka alebo nerezového hladítka v dvoch vrstvách.
Pružné tesniace pásky sa zatlačia do čerstvej prvej vrstvy hydroizolácie. Napájanie pásky (napr. pri riešení izolácie vnútorných a vonkajších rohov) sa vykoná vzájomným prelepením pásky hydroizoláciou. Pružné tesniace pásky sa aplikujú vždy pred celoplošným náterom. Potom prevedieme celoplošne prvú vrstvu hydroizolácie. Po cca 1–2 hod. (v závislosti na podmienkach okolitého prostredia a savosti podkladu) sa krížom nanesie 2. vrstva hydroizolácie s prevrstvením na pružné tesniace pásky. V nepreschnutom stave je nutné hydroizoláciu chrániť pred vplyvom vlhkosti. Po cca 12–24 hod. (v závislosti na podmienkach okolitého prostredia a savosti podkladu) od vykonania poslednej vrstvy je možné vykonávať lepenie obkladov a dlažieb.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	1,20 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	1 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	0,75 mm

Spotreba



Spotreba od
1.2

Spotreba do
1.6

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Spracovateľnosť



20 min

Pochôdznosť po



3 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2614	**DEEP PRIMER**	**S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.**
5286	**OPRAVNÁ UNI MALTA**	**Rýchlotuhnúca 25 MPa**
8100	**AQUASTOP TAPE**	**Pružná tesniaca páska 120 mm**
8103	**AQUASTOP CORNER IN**	**Pružný tesniaci roh vnútorný**
8105	**AQUASTOP CUFF SMALL**	**Manžeta malá**
8265	**LEPIDLO XXL FLEX C2TS1**	**Gélové lepidlo na veľkoformátové dlažby a ťažké obklady**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Syntetická disperzia, minerálne prísady a zušľachťujúce aditíva.
Trvalo zaťažitelný po	24 h
Počiatočná pevnosť v ťahu v N/mm²	0.5
Únik tlakovej vody pri 150 kPa v mm	0 mm
Vodotesnosť	DM_P
Odolnosť proti tlakovej vode	Áno
Schopnosť premostenia trhlín pri bežných podmienkach v mm	0.75
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou v N/mm²	0.5
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí v N/mm²	0.5
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou v N/mm²	0.5
Použitie pre styk s pitnou vodou	Nie

VARIANTY

Pre trhy	CZ/SK	CZ/SK
Netto hmotnosť	5 kg	20 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561106698	9005561106773
Množstvo na palete	60	24
Hmotnosť na palete	300 kg	480 kg
Skladovateľnosť	24 M	24 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vedro	PP	V neotvorenom originálnom balení, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Dôkladne zakryte alebo chráňte štruktúry po prúde pred striekajúcou vodou.
Na trvalé zakrytie konštrukčných trhlín (dilatačných škár) vystavených extrémnym pohybom nie je možné poskytnúť záruku!
Po hydroizolácii môže dôjsť ku kondenzácii, najmä v zle vetraných a chladných priestoroch.
Dodržiavať záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Je potrebné prijať takéto opatrenia, aby sa zabránilo vzlínaniu vlhkosti do podkladu a budúcich vrstiev.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.