COVERING SYSTEM

8130

AQUASTOP WOOD



HYDROIZOLAČNE SEPARAČNÁ IZOLAČNÁ FÓLIA



Hydroizolačná vrstva v interiéri aj exteriéri vrátane balkónov

Vysoká prieťažnoť pre materiálové prechody.
Spoľahlivá parozábrana: pre drevené budovy a wellness priestory.
Termoplastický polymér: vysoká chemická odolnosť.
Bezpečná aplikácia: okamžitá vodotesnosť.



Exteriér: podlaha + stena
Vnútro: podlaha + stena
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Hydroizolačný pás s nízkou paropriepustnosťou.
Pre vlhkostné zaťaženie triedy I, II, III, IV v interiéri a exteriéri.
Pre bazény, sauny a wellness.
Pre podklady s predpokladanými pohybmi.
Odolnosť proti chemikáliám – alkáliám, zriedeným kyselinám a soľným roztokom, polárnym riedidlám.

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný. Musia byť zaistené opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké a drevené podklady zdrsniť a použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Pokyny pre spracovanie

Pripravíme si požadovaný rozmer hydroizolačného pásu Cemix pomocou nožníc alebo noža. Na vopred pripravený podklad pomocou zubového hladidla so zubami 4 mm alebo 6 mm nanesieme vrstvu lepidla Cemix na obklady a dlažby. Do čerstvo naneseného lepidla položíme pripravené hydroizolačné pásy Cemix pritlačíme pomocou hladítka alebo valca. Spoje hydroizolačného pásu vykonávame s presahom alebo na zraz. V smere vody.
S presahom: Prekrytie v mieste spojov musí byť cca 100 mm. Presahy spojov vykonáme za pomoci Cemix MS Polymér pri požiadavke na zvýšenú parotesnosť (napr. v parných kabínach alebo drevostavbách). Alebo Cemix dvojkomponentnou hydroizolačnou stierkou pri konštrukciách bez zvýšených požiadaviek na parotesnosť.
Na zraz: Hydroizolačné pásy Cemix kladieme na zraz k sebe a spoje prelepíme samolepiacou butylovou páskou Cemix
Kúty a rohy sa vykonajú hydroizolačným pásom Cemix alebo prípadne za pomoci samolepiacej butylovej pásky Cemix prípadne , pružnej tesniacej pásky a doplnkov Cemix. Potrubie a podlahové vpuste sa utesňujú za pomoci Cemix manžiet podľa priemeru potrubia.

Spotreba

Spotreba od
1

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Pred aplikáciou krytu je nutné hydroizoláciu chrániť pred hrubým mechanickým poškodením a pred agresívnymi chemickými činidlami (silné zásady, kyseliny, organické rozpúšťadlá).

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2614	**DEEP PRIMER**	**S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.**
5286	**OPRAVNÁ UNI MALTA**	**Rýchlotuhnúca 25 MPa**
8260	**LEPIDLO FLEX C2TES1**	**Pre balkóny, terasy a vysoko spekanú keramiku.**
8265	**LEPIDLO XXL FLEX C2TS1**	**Gélové lepidlo na veľkoformátové dlažby a ťažké obklady**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Termoplastický polymér s kašírom.
Odolnosť proti tlakovej vode	Áno
Použitie pre styk s pitnou vodou	Nie

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Štvorcový meter	30 m²
Farba	Štandard modrá
GTIN (EAN)	9005561105950
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
		V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Je potrebné prijať takéto opatrenia, aby sa zabránilo vzlínaniu vlhkosti do podkladu a budúcich vrstiev.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.