COVERING SYSTEM

8235

FLEX W

Predchádzajúci názov: Do vypredania zásob. Nahradené produktom 8255.



IDEÁLNA VOĽBA PRE VNÚTORNÉ AJ VONKAJŠIE POUŽITIE



Vysokokvalitné biele lepidlo na ľahké práce v interiéri a exteriéri

Biela, pre obklady náchylné na zmenu farby (napr. vápenec a sklenená mozaika).
C2: Pre stredne veľké a veľké dlaždice.
Odolný voči mrazu.
Predĺžený čas otvorenia (E): Umožňuje obkladanie veľkých plôch v jednom kroku.
Tixotrop (T): pre zníženú klzkosť. Uľahčuje stabilné umiestnenie dlaždíc na stenách.



Exteriér: podlaha + stena
Vnútro: podlaha + stena
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Pre všetky vnútorné a vonkajšie priestory.
Na vyhrievané podlahy a steny.
Možno aplikovať na hydroizoláciu a sadrokartónové povrchy.
Na keramiku s nízkou nasiakavosťou.
Vhodný pre garáže so stredným dopravným zaťažením.

EN 12004-1

C2TE

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Zmes sa môže spracovávať len pri teplotách vzduchu a podkladu nad + 5 °C do + 30 °C!
Nepoužívajte pri očakávaných mrazoch!

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť nosný (kategória omietky min. CS II), čistý, vyzretý, rovný, pevný, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt a nesmie byť zamrznutý.

Príprava podkladu

Savé podklady natrite penetračným náterom Cemix Penetrácia , podlahy prípadne penetračným náterom Cemix Penetrácia na podlahy. Na hladké a nesavé podklady, napr. strojovo hladený betón, doskové materiály (cementové dosky) a pod. je potrebné pred lepením obkladových prvkov naniesť Cemix Adhézny mostík alebo Cemix Spojovací mostík. Takto ošetrené podklady možno obkladať už po 1 dni.

Príprava zmesi

Suchú zmes rovnomerne vsypte do predpísaného množstva vody a dôkladne premiešajte pomalým miešadlom, aby vznikla hladká homogénna hmota. Zmes nechajte odstáť a po približne 5 minútach odpočinku ju opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
25 kg	l	6 L	l
5 kg	l	1,2 l	l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
5 min

Pokyny pre spracovanie

Lepidlo nanášajte na podklad zubovou stierkou tak, aby stierka zvierala s podkladom uhol 60–70°. Položte obkladačku na pripravený podklad na čas uvedený ako otvorený čas. Ak sa tento čas prekročí, obkladačky na nanesené lepidlo nepokrývajte (musia sa odstrániť). Pri lepení veľkoformátových dlaždíc alebo lepení na nerovný podklad naneste lepidlo v tenkej vrstve aj na rubovú stranu dlaždice rovnou hranou hladidla. Spájanie sa vykonáva po dostatočnom vytvrdnutí lepidla - obklady sa spájajú najskôr po 1 dni, dlažby po 2 až 3 dňoch, pri nesavých podkladoch sa lehota predlžuje. Plná únosnosť je možná po 7 dňoch.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	12 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	6 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	3 mm

Spotreba



Spotreba od
4

Spotreba do
16

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Otvorený čas (odpovedajúci EN 12004)



>30 min

Spracovateľnosť



2 h

Pochôdznosť po



1 d

Ošetrenie po aplikácií

Počas 24 hodín po aplikácii sa treba vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu, mrazu, vysokému teplu a vlhkosti a priamym negatívnym účinkom dažďa. Injektáž by sa mala začať až po úplnom vyschnutí. Nesavé dlaždice predlžujú čas tuhnutia a schnutia.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

5450	**Grundplus**	**Koncentrát základného náteru na savé podklady**
5522	**NIVOPLUS 3–15 mm**	**Samonivelizačná stierka pre vnútorné a vonkajšie použitie**
5532	**Nivo Extra 3–15**	**Vysokopevnostná samonivelizačná hmota na podlahu**
8640	**SILVERCOL**	**Prémiová flexibilná malta s prísadou švajčiarskeho striebra**
8660	**EPOXICOL 2K**	**Prémiová epoxidová malta**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Biely cement
Vyrobené z materiálu	Kamenivo, cement, redispergovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujú spracovateľské a úžitkové vlastnosti lepidla.
Trieda reakcie na oheň	E
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,7
Trvalo zaťažitelný po	7 d
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode v N/mm²	1
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení v N/mm²	1
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania v N/mm²	1
Sklz	0,50 mm
Hustota Kg/m³	1 560
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od	1 300
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	5991121005744
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vreco	Papier	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly zlikvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Na recykláciu možno odovzdať len úplne vyprázdnené a čisté obaly. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Obaly likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.