
HELUZ

HELUZ 8





POUŽITIE

Tehly murované na obyčajnú maltu určené chránené nenosné murivo (priečky) a obmurovky.

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

Výrobný závod	Hevlín I.
Priemerná pevnosť v tlaku (MPa)	12,5
$\lambda_{10,dry,unit}$ (W/(m.K))	0,200
Rozmery d x š x v (mm)	375 x 80 x 238
Trieda reakcie na oheň	A1
Objemová hmotnosť (kg/m^3)	720
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	5,0
Doplnkové tehly výroba (áno/nie)	Nie

VLASTNOSTI MURIVA NA MALTE

	M5	M10
Spotreba tehál na 1 m^2 (ks)	10,7	10,7
Spotreba tehál na 1 m^3 (ks)	133,3	133,3
Spotreba malty (kg/m^2)	13,9	13,9

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{design, mas}$ (W/(m.K))	0,245	0,245
$U_{design, mas}$ (W/(m^2.K)) bez omietok	1,70	1,70
$U_{design, mas}$ (W/(m^2.K)) vrátane omietok	1,61	1,61
$U_{dry, mas}$ (W/(m^2.K)) vrátane omietok	1,51	1,51
Faktor difúzneho odporu μ (-)	5/10	5/10
Merná tepelná kapacita c (kJ/(kg.K))	1,0	1,0

POŽIARNA ODOLNOSŤ

Stena obojstranne omietnutá	EI 90 DP1	EI 90 DP1
Stupeň využitia steny α	0,6	0,6

STATIKA


Plošná hmotnosť muriva vr. omietok (kg/m^2)	112	112
Skupina murovacích prvkov	2	2
Pevnosť murovacieho prvku (MPa)	12,5	12,5
Pevnosť muriva v tlaku f_k (MPa)	-	-
Súčiniteľ modulu pružnosti K_E	-	-
Pevnosť muriva v šmyku f_{vk0} (MPa)	-	-

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA


Lab. vzduchová nepriezvučnosť R_w (dB)	36	36
Hodnota zmeraná/informatívna	informatívna	informatívna
Plošná hmotnosť muriva vr. omietok (kg/m^2)	-	-
OH malty min. (kg/m^3)	-	-
OH omietok min. (kg/m^3)	-	-
Hrúbka omietok (mm)	2x15 mm	2x15 mm

VÄZBY ROHU A OSTĚNÍE


- VÄZBA ROHU, 1. RADA MURIVA




- VÄZBA ROHU, 2. RADA MURIVA



- VÄZBA PRI DVEROVOM OSTENÍ, 1. RAD MURIVA



- VÄZBA PRI DVEROVOM OSTENÍ, 2. RAD MURIVA



Všeobecné informácie: Vlastnosti muriva sú podmienené kombináciou murovacieho prvku, malty a povrchovej úpravy. Preto je potrebné dodržiavať zásady pre navrhovanie a vykonávanie konštrukcií v súlade s podkladmi spoločnosti HELUZ a všeobecnými predpismi a technickými normami. Podrobnejšie a aktuálne informácie sú uvedené na selektorkonstrukcii.heluz.sk, ktoré majú vždy prednosť pred technickým listom. Technický list uvádza súhrn vybraných vlastností výrobku a konštrukcií, ktorý slúži pre základné informácie na navrhovanie konštrukcií. Pokiaľ nie je pri jednotlivých údajoch uvedené inak vychádza sa z uvedených európskych harmonizovaných noriem a s ich lokalizáciou pre Českú republiku.
Výrobkové vlastnosti sú uvedené podľa harmonizovanej normy EN 771-1:2011+A1:2015. Všetky deklarované parametre výrobku sú uvedené vo vyhlásení o vlastnostiach.
Vlastnosti muriva na maltu sú uvedené pre vybrané typy mált v jednotlivých stĺpcoch. Spotreby mált zodpovedajú vykonávaniu muriva v súlade s technologickým predpisom - Príručka HELUZ na vykonávanie.
Tepelná technika. Hodnoty sú uvádzané v súlade s EN 1745.. $\lambda_{design,mas}$ a $U_{design, mas}$ zodpovedajú návrhovým hodnotám. Omietky sú uvažované hr. 2 x 15 mm s λ = 0,88 W/m.K. Odpor pri prestupe tepla je uvažovaný pre vnútorné konštrukcie R_{si} = 0,13 m^2.K/W. $U_{dry,mas}$ uvádza hodnoty omietnutého muriva v suchom stave tehál a malty..
Požiarna odolnosť je uvedená pre obojstranne omietnuté steny. Pre malty HELUZ SBC a HELUZ SB sú hodnoty uvedené podľa s EN 1996-1-2, príloha B alebo na základe výsledkov skúšok. Pre malty HELUZ Pena (PU) a HELUZ SIDI sú určené na základe výsledkov skúšok a expertného posúdenia PAVUS a.s.
Statika. Skupina murovacích prvkov je uvedená podľa EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti muriva vychádzajú z výpočtov podľa EN 1996-1-1 a z výsledkov skúšok. Pre malty HELUZ Pena (PU) a HELUZ SIDI sú určené na základe výsledkov skúšok.
Zvuková izolace. Hodnoty R_w sú určené buď na základe merania steny v akreditovanom laboratóriu pri uvedenom materiálovom zložení steny a plošnej hmotnosti muriva. Informatívne hodnoty zodpovedajú kvalifikovanému odhadu z výsledkov skúšok obdobného typu tehál a materiálového zloženia konštrukcie.