
HELUZ

HELUZ UNI 30





POUŽITIE

Tehly murované na obyčajnú maltu určené na chránené murivo obvodových stien s dodatočnou tepelnou izoláciou a na vnútorné nosné aj nenosné steny.

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

Výrobný závod	Hevlín II.
Priemerná pevnosť v tlaku (MPa)	12,5
$\lambda_{10,dry,unit}$ (W/(m.K))	0,159
Rozmery d x š x v (mm)	247 x 300 x 238
Trieda reakcie na oheň	A1
Objemová hmotnosť (kg/m^3)	710
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	12,5
Doplnkové tehly výroba (áno/nie)	Nie

VLASTNOSTI MURIVA NA MALTE

	LM5	M5	M10
Spotreba tehál na 1 m^2 (ks)	16	16	16
Spotreba tehál na 1 m^3 (ks)	53,3	53,3	53,3
Spotreba malty (kg/m^2)	17,5	48,7	48,7

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{design, mas}$ (W/(m.K))	-	0,203	0,203
$U_{design, mas}$ (W/(m^2.K)) bez omietok	-	0,61	0,61
$U_{design, mas}$ (W/(m^2.K)) vrátane omietok	-	0,59	0,59
$U_{dry, mas}$ (W/(m^2.K)) vrátane omietok	-	0,56	0,56
Faktor difúzneho odporu μ (-)	5/10	5/10	5/10
Merná tepelná kapacita c (kJ/(kg.K))	1,0	1,0	1,0

POŽIARNA ODOLNOSŤ

Stena obojstranne omietnutá	REI 120 DP1	REI 120 DP1	REI 120 DP1
Stupeň využitia steny α	1,0	1,0	1,0

STATIKA


Plošná hmotnosť muriva vr. omietok (kg/m^2)	295	295	295
Skupina murovacích prvkov	2	2	2
Pevnosť murovacieho prvku (MPa)	12,5	12,5	12,5
Pevnosť muriva v tlaku f_k (MPa)	2,6	4,6	5,7
Súčiniteľ modulu pružnosti K_E	1000	1000	1000
Pevnosť muriva v šmyku f_{vk0} (MPa)	0,15	0,2	0,3

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA


Lab. vzduchová nepriezvučnosť R_w (dB)	51	52	52
Hodnota zmeraná/informatívna	informatívna	informatívna	informatívna
Plošná hmotnosť muriva vr. omietok (kg/m^2)	-	-	-
OH malty min. (kg/m^3)	-	-	-
OH omietok min. (kg/m^3)	-	-	-
Hrúbka omietok (mm)	2x15	2x15	2x15

VÄZBY ROHU A OSTĚNÍE


- VÄZBA ROHU, 1. RADA MURIVA




- VÄZBA ROHU, 2. RADA MURIVA



- VÄZBA PRI OKENNOM OSTENÍ, 1. RADA MURIVA



- VÄZBA PRI OKENNOM OSTENÍ, 2. RADA MURIVA



- DO OSTENIA NIKDY NEVKLADAŤ TEHLU REZANOU STRANOU

Všeobecné informácie: Vlastnosti muriva sú podmienené kombináciou murovacieho prvku, malty a povrchovej úpravy. Preto je potrebné dodržiavať zásady pre navrhovanie a vykonávanie konštrukcií v súlade s podkladmi spoločnosti HELUZ a všeobecnými predpismi a technickými normami. Podrobnejšie a aktuálne informácie sú uvedené na selektorkonstrukcii.heluz.sk, ktoré majú vždy prednosť pred technickým listom. Technický list uvádza súhrn vybraných vlastností výrobku a konštrukcií, ktorý slúži pre základné informácie na navrhovanie konštrukcií. Pokiaľ nie je pri jednotlivých údajoch uvedené inak vychádza sa z uvedených európskych harmonizovaných noriem a s ich lokalizáciou pre Českú republiku.
Výrobkové vlastnosti sú uvedené podľa harmonizovanej normy EN 771-1:2011+A1:2015. Všetky deklarované parametre výrobku sú uvedené vo vyhlásení o vlastnostiach.
Vlastnosti muriva na maltu sú uvedené pre vybrané typy mált v jednotlivých stĺpcoch. Spotreby mált zodpovedajú vykonávaniu muriva v súlade s technologickým predpisom - Príručka HELUZ na vykonávanie.
Tepelná technika. Hodnoty sú uvádzané v súlade s EN 1745.. $\lambda_{design,mas}$ a $U_{design, mas}$ zodpovedajú návrhovým hodnotám. Omietky sú uvažované pri vonkajšej tepelnoizolačnej omietke s λ = 0,11 W/m.K tl. 40 mm a pri vnútornej omietke s λ = 0,88 W/m.K tl. 10 mm. Odpor prestupu tepla na vonkajšej strane R_{se} = 0,04 m^2.K/W a na vnútornej strane R_{si} = 0,13 m^2.K/W. $U_{dry,mas}$ uvádza hodnoty omietnutého muriva v suchom stave tehál a malty.
Požiarna odolnosť je uvedená pre obojstranne omietnuté steny. Pre malty HELUZ SBC a HELUZ SB sú hodnoty uvedené podľa s EN 1996-1-2, príloha B alebo na základe výsledkov skúšok. Pre malty HELUZ Pena (PU) a HELUZ SIDI sú určené na základe výsledkov skúšok a expertného posúdenia PAVUS a.s.
Statika. Skupina murovacích prvkov je uvedená podľa EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti muriva vychádzajú z výpočtov podľa EN 1996-1-1 a z výsledkov skúšok. Pre malty HELUZ Pena (PU) a HELUZ SIDI sú určené na základe výsledkov skúšok.
Zvuková izolace. Hodnoty R_w sú určené buď na základe merania steny v akreditovanom laboratóriu pri uvedenom materiálovom zložení steny a plošnej hmotnosti muriva. Informatívne hodnoty zodpovedajú kvalifikovanému odhadu z výsledkov skúšok obdobného typu tehál a materiálového zloženia konštrukcie.