
BLACHOTRAPEZ®

Trapézy
T-35 plus



Karta
výrobku

načítajte QR kód a
pozrite si 3D model

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Všeobecné informácie

Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať efektné konštrukcie, ktoré často prelamujú tradičný spôsob rozdelenia medzi strechou a fasádou.

Výhody a vlastnosti


Široký výber hrúbky materiálu, možnosť výroby na mieru a veľký výber farieb spolu poskytujú nekonečné možnosti využitia trapézovej krytiny. Ďalšou veľkou výhodou je jej pevnosť a nosnosť stanovená výškou profilu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Celková šírka:	**~1100 mm**	Dĺžka vlny:	**213 mm**
Skutočná šírka pokrytia:	**1065 mm**	Vrch vlny:	**36 mm**
Hrúbka hotového výrobku (oceľ):	**0,5-1,0 mm**	Spodok vlny:	**120 mm**
Výška profilu:	**34 mm**	Max. odporúčaná dĺžka:	**max 12 mb ***
Hĺbka výstuh dolnej / hornej police:	**2 mm**		

* Blachotrapez nie je zodpovedný za mechanické poškodenie spôsobené počas prepravy v plátoch dlhších ako v odporúčanej dĺžke uvedenej v Technickej špecifikácii Profilu. Objednaním plátov dlhších ako v odporúčanej dĺžke, zvyšujete riziko poškodenia počas prepravy, spracovania a montárže. Pláty dlhšie ako v odporúčanej dĺžke, sa môžu zdeformovať. Súvisí to s výrobnou technológiou a expanziou materiálu vplyvom teplotných výkyvov.

T-35 plus Strecha - Rozmery a preklad, Priečny rez



T-35 plus Fasáda - Rozmery a preklad, Priečny rez



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Použitie

Trapézové plechy T-35 plus, dodávané ako hotové prvky, určené na strechy so sklonom najmenej 9°. Tieto krytiny sú využívané ako dokončovacie prvky a takisto zabezpečujú stavbu. Montáž a použitie trapézového plechu musí byť v súlade s: technickou projektovou dokumentáciou, montážnym návodom a odporúčaniami výrobcu, platnými normami a technicko- stavebnými predpismi.

Na spojoch hárkov a pri odkvapoch odstráňte protikondenzačnú bariéru cez výrez, aby vrstva materiálu nepohlcovala vodu a vonkajšiu vlhkosť.

Pri profilovaní trapézových plechov (predovšetkým s vlizelínom) z technických a technologických dôvodov sa môže objaviť priečne vyhnutie plechov v tvare U. V takom prípade sa pri ich montáži v pozdĺžne prekladanej schéme musia použiť dodatočné skrutky s dĺžkou 19 mm (plech s plechom). Je to prirodzený jav, nezávislý od výrobcu.

Blachotrapez odporúča, aby Kupujúci zakúpil všetky materiály potrebné na uskutočnenie jednej investície na základe jednej objednávky. V prípade dodatočného objednania sa môžu vyskytnúť rôzne odtiene a štruktúry, čo je nezávislé od výrobcu.

Použitý vstupný materiál má široké využitie, čo potvrdzujeme aj dlhými záručnými dobami, v závislosti od použitého materiálu (viď samostatné tlačivo záručného listu umiestnené na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testov/Dokumentácia

Produkt T-35 Plus disponuje Vyhlásením o vlastnostiach, ktoré bolo vypracované v súlade s platnými normami a právnymi predpismi pre stavebné výrobky.

Disponujeme aj hygienickým certifikátom vydaným Poľským štátnym zdravotným ústavom PZH.
Všetky tieto doklady sú v prípade potreby vydávané k objednávke. V súvislosti s ich vydaním, prosím, kontaktujte naše Oddelenie kontroly kvality; postup ich získania je uvedený na našej webovej stránke.

Tabuľky zaťaženia pre produkt T-35 plus sú uvedené nižšie v tejto karte produktu.

Doplnkové informácie

Ku každému profilu máme pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a údržbe krytiny. Podrobnejšie informácie nájdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodných zástupcov, či na našich predajniach, ktorých adresy takisto nájdete na našej stránke.

Získali sme aj mnohé ocenenia a certifikáty, ktoré nájdete na našej stránke www.blachotrapez.eu

Tabuľky únosnosti

Predpoklady a pripomienky k tabuľke únosnosti plechov

Tabuľky únosnosti vyvinuté pre trapézové profily spoločnosti „BLACHOTRAPEZ", pôsobiacich ako jednopoľové nosníky a spojité nosníky: dvojpoľové a trojpoľové. Bol zohľadnený variant s podpermi: STENA(pozitívne) alebo STRECHA (negatívne).

Výsledky sú založené na statickej analýze plechov ošetrených ako tenkostenné súčasti podľa algoritmu dr. hab. Ing. R.J. Garncarka, profesora Technickej univerzity v Bialystoku, v súlade s STN EN 1993-1-3 : August 2008, v znení neskorších predpisov. Bolo zohľadnené tiež EN 1993-1-1 a 1993-1-5.

Pre výpočet boli použité programy firmy „Kotex" [www.kotex.waw.pl].
Výpočty podľa EN 1993-1-3

- pružný materiál s medzou sklzu $\mathbf{f}_{Yb}$ podľa tabuľky 3.1b.
- materiálový bzpečnostný faktor γ_m = 1,0

V tabuľkách sú uvedené výpočtovej zaťaženia pre I medzný stav (SGN), vyjadrujúce prípustnú nosnosti záťaženia a charakteristické zaťaženie pre II medzný stav (SLS), ktorý zodpovedá prípustnému ohnutiu.
Prijateľné zaťaženiastavu SGU sú definované pre ohnutia **L** / 150 **L** / 200 a **L** / 300.
Ako šírku podpery krajnej podpery bolo prijaté v súlade s normou 10 mm.
Ako šírku podpery medzipodpôr bolo prijaté min. 60 mm.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

V tabuľkách boli použité nasledujúce jednotky:

- Hrúbka plechu	mm
- Prierez (hrubý)	cm^2/m
- Momenty zotrvačnosti (účinné, min / max)	cm^4/m
- Rozpätia	m
- Zaťaženia	kN/m^2

Tabuľka 1 ukazuje rozsahy základných parametrov pre analyzované plechy. V tabuľke 1 boli použité označenia D - Strecha, E - Fasáda.

Tabuľka 1

Profil	Systémy	Hrúbky [mm]					L min	L max
		0.50	0.70	0.75	0.88	1.00	[m]	[m]
T-8	E	x					0.50	3.00
T-14+	D	x					0.50	3.00
T-18	D,E	x	x	x			0.50	3.00
T-18+	D,E	x	x	x			0.50	3.00
T-20+	D	x	x	x			0.50	4.00
T-35	D,E	x	x	x			1.00	5.00
T-35+	D,E	x	x	x			1.00	5.00
T-50	D,E	x	x	x	x	x	1.50	6.00
T-55	D,E	x	x	x	x	x	1.50	6.00

Všetky tabuľky boli vyvinuté pre ocele S2 5 0 S 28 0 a S320. Rozpätie polí v tabuľkach sa mení podľa kroku 0,25 m.

Všeobecné odporúčania

Zostavené výpočtové zaťaženia, ktoré majú byť porovnané s hodnotami z tabuliek - riadok č. 1, pre rozpätím nie menšie, než je prijaté v návrhovaní konštrukcie.

Pre rozpite polí L môže byť použitá lineárna interpolácia.
Tieteo tabuľky, môžete použiť za splnenia nasledovných podmienok:

- zaťaženie pôsobiace na prijaté statické systémy je kontinuálne zaťaženie rovnomerne rozložené.
- Dĺžky polí v mnohopoľových systémov sa nelíšia o viac ako 5%, pričom pre označenia SGN a SLS sa predpokladá najväčšiu dĺžku poľa.
- spôsob uchylenia trapézových plechov je v súlade s pokynmi výrobcu.

V iných jednotlivých prípadoch, v závislosti od povahy problému, je vhodné konzultovať zástupcu výrobcu alebo autorom tabuliek.

T-35 PLUS STRECHA

S 250 GD				nosník																	
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]																
[mm]	$[cm^2/m]$	$[kg/m^2]$	$[cm^4/m]$		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,38 9,93	SGN	5,70	3,77	2,61	1,92	1,47	1,16	0,94	0,78	0,65	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
				SGU L/150	5,70	3,77	2,61	1,71	1,17	0,83	0,61	0,46	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
				SGU L/200	5,70	3,48	2,08	1,33	0,90	0,64	0,47	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
				SGU L/300	4,63	2,44	1,44	0,92	0,62	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70	8,06	6,33	13,36 14,39	SGN	10,18	6,52	4,53	3,33	2,55	2,01	1,63	1,35	1,13	0,97	0,83	0,73	0,64	0,57	0,50	0,45	0,41
				SGU L/150	10,18	6,52	4,17	2,67	1,81	1,28	0,94	0,71	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/200	10,18	5,44	3,21	2,05	1,39	0,98	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
				SGU L/300	7,18	3,76	2,21	1,40	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,75	8,63	6,78	14,60 15,42	SGN	11,29	7,23	5,02	3,69	2,83	2,23	1,81	1,50	1,26	1,07	0,92	0,81	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45
				SGU L/150	11,29	7,23	4,55	2,91	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
				SGU L/200	11,29	5,94	3,50	2,23	1,51	1,06	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
				SGU L/300	7,83	4,09	2,39	1,50	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-35 PLUS STRECHA																				
S 250 GD				dvojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,38 9,93	SGN	4,51	3,23	2,43	1,89	1,51	1,24	1,03	0,88	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28
				SGU L/150	4,51	3,23	2,43	1,89	1,51	1,24	1,03	0,88	0,75	0,65	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
				SGU L/200	4,51	3,23	2,43	1,89	1,51	1,24	1,03	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18	0,15
				SGU L/300	4,51	3,23	2,43	1,89	1,49	1,07	0,79	0,60	0,46	0,37	0,30	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,70	8,06	6,33	13,36 14,39	SGN	7,67	5,38	4,00	3,09	2,46	2,01	1,67	1,41	1,20	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,49	0,44
				SGU L/150	7,67	5,38	4,00	3,09	2,46	2,01	1,67	1,41	1,20	1,03	0,85	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29
				SGU L/200	7,67	5,38	4,00	3,09	2,46	2,01	1,67	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,43	0,35	0,30	0,25	0,22
				SGU L/300	7,67	5,38	4,00	3,09	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15
0,75	8,63	6,78	14,60 15,42	SGN	8,51	5,96	4,42	3,41	2,72	2,22	1,84	1,56	1,31	1,12	0,97	0,85	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48
				SGU L/150	8,51	5,96	4,42	3,41	2,72	2,22	1,84	1,56	1,31	1,12	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31
				SGU L/200	8,51	5,96	4,42	3,41	2,72	2,22	1,84	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
				SGU L/300	8,51	5,96	4,42	3,41	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16

T-35 PLUS STRECHA																				
S 250 GD				trojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,38 9,93	SGN	5,38	3,88	2,93	2,28	1,83	1,51	1,26	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35
				SGU L/150	5,38	3,88	2,93	2,28	1,83	1,51	1,15	0,88	0,68	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15
				SGU L/200	5,38	3,88	2,93	2,28	1,69	1,20	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
				SGU L/300	5,38	3,88	2,66	1,71	1,17	0,83	0,61	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,70	8,06	6,33	13,36 14,39	SGN	9,20	6,49	4,84	3,75	3,00	2,45	2,04	1,73	1,48	1,28	1,11	0,97	0,85	0,75	0,67	0,61	0,55
				SGU L/150	9,20	6,49	4,84	3,75	3,00	2,39	1,77	1,34	1,04	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
				SGU L/200	9,20	6,49	4,84	3,75	2,59	1,84	1,36	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,33	0,28	0,24	0,20	0,17
				SGU L/300	9,20	6,49	4,09	2,62	1,78	1,25	0,91	0,68	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11
0,75	8,63	6,78	14,60 15,42	SGN	10,21	7,19	5,35	4,14	3,31	2,70	2,25	1,91	1,63	1,40	1,21	1,06	0,93	0,82	0,73	0,66	0,60
				SGU L/150	10,21	7,19	5,35	4,14	3,31	2,61	1,93	1,46	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24
				SGU L/200	10,21	7,19	5,35	4,14	2,82	2,01	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
				SGU L/300	10,21	7,19	4,46	2,84	1,90	1,34	0,98	0,73	0,57	0,44	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12

T-35 PLUS STRECHA																				
S 280 GD				nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,28 9,83	SGN	6,03	4,02	2,79	2,05	1,57	1,24	1,01	0,83	0,70	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25
				SGU L/150	6,03	4,02	2,61	1,71	1,17	0,83	0,61	0,46	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
				SGU L/200	6,03	3,48	2,08	1,33	0,90	0,64	0,47	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
				SGU L/300	4,63	2,44	1,44	0,92	0,62	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70	8,06	6,33	13,04 14,39	SGN	11,17	7,16	4,97	3,65	2,80	2,21	1,79	1,48	1,24	1,06	0,91	0,80	0,70	0,62	0,55	0,50	0,45
				SGU L/150	11,17	7,01	4,17	2,67	1,81	1,28	0,94	0,71	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/200	10,29	5,44	3,21	2,05	1,39	0,98	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
				SGU L/300	7,18	3,76	2,21	1,40	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,75	8,63	6,78	14,26 15,42	SGN	12,39	7,94	5,52	4,05	3,11	2,45	1,99	1,64	1,38	1,18	1,01	0,88	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50
				SGU L/150	12,39	7,66	4,55	2,91	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
				SGU L/200	11,29	5,94	3,50	2,23	1,51	1,06	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
				SGU L/300	7,83	4,09	2,39	1,50	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06

T-35 PLUS STRECHA																				
S 280 GD				dvojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,28 9,83	SGN	4,81	3,44	2,60	2,04	1,65	1,35	1,13	0,96	0,82	0,72	0,63	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31
				SGU L/150	4,81	3,44	2,60	2,04	1,65	1,35	1,13	0,96	0,82	0,69	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
				SGU L/200	4,81	3,44	2,60	2,04	1,65	1,35	1,13	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18	0,15
				SGU L/300	4,81	3,44	2,60	2,04	1,49	1,07	0,79	0,60	0,46	0,37	0,30	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,70	8,06	6,33	13,04 14,39	SGN	8,33	5,85	4,35	3,37	2,69	2,20	1,83	1,55	1,33	1,13	0,98	0,86	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49
				SGU L/150	8,33	5,85	4,35	3,37	2,69	2,20	1,83	1,55	1,33	1,05	0,85	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29
				SGU L/200	8,33	5,85	4,35	3,37	2,69	2,20	1,73	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,43	0,35	0,30	0,25	0,22
				SGU L/300	8,33	5,85	4,35	3,33	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15
0,75	8,63	6,78	14,26 15,42	SGN	9,24	6,49	4,82	3,73	2,97	2,43	2,02	1,71	1,45	1,24	1,07	0,94	0,82	0,73	0,65	0,59	0,53
				SGU L/150	9,24	6,49	4,82	3,73	2,97	2,43	2,02	1,71	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31
				SGU L/200	9,24	6,49	4,82	3,73	2,97	2,43	1,86	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
				SGU L/300	9,24	6,49	4,82	3,61	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-35 PLUS STRECHA																				
S 280 GD				trojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,28 9,83	SGN	5,73	4,13	3,13	2,47	2,00	1,64	1,37	1,17	1,00	0,87	0,77	0,68	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39
				SGU L/150	5,73	4,13	3,13	2,47	2,00	1,55	1,15	0,88	0,68	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15
				SGU L/200	5,73	4,13	3,13	2,45	1,69	1,20	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
				SGU L/300	5,73	4,13	2,66	1,71	1,17	0,83	0,61	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,70	8,06	6,33	13,04 14,39	SGN	9,98	7,05	5,26	4,09	3,27	2,68	2,24	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,75	0,67	0,61
				SGU L/150	9,98	7,05	5,26	4,09	3,27	2,39	1,77	1,34	1,04	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
				SGU L/200	9,98	7,05	5,26	3,77	2,59	1,84	1,36	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,33	0,28	0,24	0,20	0,17
				SGU L/300	9,98	6,83	4,09	2,62	1,78	1,25	0,91	0,68	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11
0,75	8,63	6,78	14,26 15,42	SGN	11,08	7,82	5,83	4,52	3,61	2,96	2,47	2,09	1,79	1,55	1,34	1,17	1,03	0,91	0,82	0,73	0,66
				SGU L/150	11,08	7,82	5,83	4,52	3,61	2,61	1,93	1,46	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24
				SGU L/200	11,08	7,82	5,83	4,14	2,82	2,01	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
				SGU L/300	11,08	7,46	4,46	2,84	1,90	1,34	0,98	0,73	0,57	0,44	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12

T-35 PLUS STRECHA																				
S 320 GD				nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,82 9,70	SGN	6,45	4,34	3,02	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,34	0,30	0,27
				SGU L/150	6,45	4,20	2,61	1,71	1,17	0,83	0,61	0,46	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
				SGU L/200	6,16	3,48	2,08	1,33	0,90	0,64	0,47	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
				SGU L/300	4,63	2,44	1,44	0,92	0,62	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70	8,06	6,33	12,97 14,39	SGN	12,21	7,98	5,55	4,08	3,12	2,47	2,00	1,65	1,39	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50
				SGU L/150	12,21	7,01	4,17	2,67	1,81	1,28	0,94	0,71	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/200	10,29	5,44	3,21	2,05	1,39	0,98	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
				SGU L/300	7,18	3,76	2,21	1,40	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,75	8,63	6,78	14,18 15,42	SGN	13,83	8,86	6,16	4,52	3,47	2,74	2,22	1,83	1,54	1,31	1,13	0,99	0,87	0,77	0,69	0,61	0,55
				SGU L/150	13,83	7,66	4,55	2,91	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
				SGU L/200	11,29	5,94	3,50	2,23	1,51	1,06	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
				SGU L/300	7,83	4,09	2,39	1,50	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06

T-35 PLUS STRECHA																				
S 320 GD				dvojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,82 9,70	SGN	5,18	3,72	2,81	2,20	1,78	1,47	1,24	1,06	0,91	0,79	0,70	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35
				SGU L/150	5,18	3,72	2,81	2,20	1,78	1,47	1,24	1,06	0,87	0,69	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
				SGU L/200	5,18	3,72	2,81	2,20	1,78	1,47	1,13	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18	0,15
				SGU L/300	5,18	3,72	2,81	2,16	1,49	1,07	0,79	0,60	0,46	0,37	0,30	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,70	8,06	6,33	12,97 14,39	SGN	9,16	6,46	4,82	3,73	2,98	2,44	2,03	1,72	1,48	1,28	1,10	0,96	0,85	0,75	0,67	0,60	0,55
				SGU L/150	9,16	6,46	4,82	3,73	2,98	2,44	2,03	1,70	1,33	1,05	0,85	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29
				SGU L/200	9,16	6,46	4,82	3,73	2,98	2,33	1,73	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,43	0,35	0,30	0,25	0,22
				SGU L/300	9,16	6,46	4,82	3,33	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15
0,75	8,63	6,78	14,18 15,42	SGN	10,17	7,16	5,33	4,13	3,30	2,70	2,25	1,90	1,63	1,40	1,21	1,05	0,93	0,82	0,74	0,66	0,60
				SGU L/150	10,17	7,16	5,33	4,13	3,30	2,70	2,25	1,85	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31
				SGU L/200	10,17	7,16	5,33	4,13	3,30	2,54	1,86	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
				SGU L/300	10,17	7,16	5,33	3,61	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16

T-35 PLUS STRECHA																				
S 320 GD				trojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,82 9,70	SGN	6,18	4,45	3,37	2,66	2,15	1,78	1,50	1,28	1,11	0,97	0,85	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,44
				SGU L/150	6,18	4,45	3,37	2,66	2,11	1,55	1,15	0,88	0,68	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15
				SGU L/200	6,18	4,45	3,37	2,45	1,69	1,20	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
				SGU L/300	6,18	4,32	2,66	1,71	1,17	0,83	0,61	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,70	8,06	6,33	12,97 14,39	SGN	10,96	7,77	5,82	4,53	3,62	2,97	2,48	2,10	1,81	1,57	1,38	1,20	1,06	0,94	0,84	0,75	0,68
				SGU L/150	10,96	7,77	5,82	4,53	3,32	2,39	1,77	1,34	1,04	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
				SGU L/200	10,96	7,77	5,82	3,77	2,59	1,84	1,36	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,33	0,28	0,24	0,20	0,17
				SGU L/300	10,96	6,83	4,09	2,62	1,78	1,25	0,91	0,68	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11
0,75	8,63	6,78	14,18 15,42	SGN	12,19	8,61	6,44	5,00	4,01	3,28	2,74	2,32	2,00	1,73	1,51	1,32	1,16	1,03	0,92	0,83	0,75
				SGU L/150	12,19	8,61	6,44	5,00	3,62	2,61	1,93	1,46	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24
				SGU L/200	12,19	8,61	6,36	4,14	2,82	2,01	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
				SGU L/300	12,19	7,46	4,46	2,84	1,90	1,34	0,98	0,73	0,57	0,44	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 250 GD				nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,01 10,28	SGN	5,70	4,53	3,15	2,32	1,77	1,40	1,14	0,94	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28
				SGU L/150	5,70	4,31	2,64	1,74	1,21	0,87	0,65	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
				SGU L/200	5,70	3,52	2,14	1,40	0,96	0,69	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
				SGU L/300	4,56	2,59	1,55	0,98	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70	8,06	6,33	13,04 14,39	SGN	10,79	7,04	4,89	3,60	2,75	2,18	1,76	1,46	1,22	1,04	0,90	0,78	0,69	0,61	0,54	0,49	0,44
				SGU L/150	10,79	7,01	4,25	2,77	1,88	1,32	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/200	10,38	5,63	3,34	2,11	1,41	0,99	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
				SGU L/300	7,49	3,85	2,23	1,41	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,75	8,63	6,78	14,97 15,41	SGN	11,99	7,68	5,34	3,92	3,00	2,37	1,92	1,59	1,34	1,14	0,98	0,85	0,75	0,67	0,59	0,53	0,48
				SGU L/150	11,99	7,68	4,67	3,01	2,02	1,42	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
				SGU L/200	11,44	6,16	3,58	2,26	1,51	1,06	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
				SGU L/300	8,03	4,12	2,39	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 250 GD				dvojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,01 10,28	SGN	4,14	2,93	2,18	1,69	1,35	1,10	0,91	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
				SGU L/150	4,14	2,93	2,18	1,69	1,35	1,10	0,91	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,28	0,24	0,21
				SGU L/200	4,14	2,93	2,18	1,69	1,35	1,10	0,91	0,77	0,65	0,56	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
				SGU L/300	4,14	2,93	2,18	1,69	1,35	1,10	0,82	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,70	8,06	6,33	13,04 14,39	SGN	7,16	5,04	3,74	2,89	2,31	1,88	1,57	1,31	1,11	0,95	0,82	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41
				SGU L/150	7,16	5,04	3,74	2,89	2,31	1,88	1,57	1,31	1,11	0,95	0,82	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29
				SGU L/200	7,16	5,04	3,74	2,89	2,31	1,88	1,57	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,43	0,35	0,30	0,25	0,22
				SGU L/300	7,16	5,04	3,74	2,89	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15
0,75	8,63	6,78	14,97 15,41	SGN	8,01	5,62	4,18	3,23	2,57	2,10	1,74	1,46	1,23	1,05	0,91	0,79	0,70	0,62	0,55	0,50	0,45
				SGU L/150	8,01	5,62	4,18	3,23	2,57	2,10	1,74	1,46	1,23	1,05	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31
				SGU L/200	8,01	5,62	4,18	3,23	2,57	2,10	1,74	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
				SGU L/300	8,01	5,62	4,18	3,23	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 250 GD				trojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	8,01 10,28	SGN	4,96	3,52	2,64	2,05	1,64	1,34	1,11	0,94	0,81	0,70	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33	0,29
				SGU L/150	4,96	3,52	2,64	2,05	1,64	1,34	1,11	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
				SGU L/200	4,96	3,52	2,64	2,05	1,64	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/300	4,96	3,52	2,63	1,76	1,23	0,87	0,64	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,70	8,06	6,33	13,04 14,39	SGN	8,60	6,07	4,53	3,51	2,81	2,30	1,91	1,62	1,38	1,18	1,02	0,89	0,78	0,70	0,62	0,56	0,51
				SGU L/150	8,60	6,07	4,53	3,51	2,81	2,30	1,82	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
				SGU L/200	8,60	6,07	4,53	3,51	2,67	1,88	1,37	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,33	0,28	0,24	0,20	0,17
				SGU L/300	8,60	6,07	4,21	2,65	1,78	1,25	0,91	0,69	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11
0,75	8,63	6,78	14,97 15,41	SGN	9,61	6,79	5,06	3,92	3,13	2,56	2,13	1,80	1,53	1,31	1,13	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56
				SGU L/150	9,61	6,79	5,06	3,92	3,13	2,56	1,95	1,47	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24
				SGU L/200	9,61	6,79	5,06	3,92	2,86	2,01	1,47	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
				SGU L/300	9,61	6,79	4,51	2,84	1,91	1,34	0,98	0,73	0,57	0,45	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 280 GD				nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,90 10,28	SGN	6,03	4,82	3,48	2,56	1,96	1,55	1,25	1,04	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,39	0,35	0,31
				SGU L/150	6,03	4,31	2,64	1,74	1,21	0,87	0,65	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
				SGU L/200	5,92	3,52	2,14	1,40	0,96	0,69	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
				SGU L/300	4,56	2,59	1,55	0,98	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70	8,06	6,33	12,99 14,39	SGN	11,42	7,79	5,41	3,98	3,05	2,41	1,95	1,61	1,35	1,15	1,00	0,87	0,76	0,68	0,60	0,54	0,49
				SGU L/150	11,42	7,01	4,25	2,77	1,88	1,32	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/200	10,38	5,63	3,34	2,11	1,41	0,99	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
				SGU L/300	7,49	3,85	2,23	1,41	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,75	8,63	6,78	14,31 15,41	SGN	13,01	8,52	5,92	4,35	3,33	2,63	2,13	1,76	1,48	1,26	1,09	0,95	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53
				SGU L/150	13,01	7,69	4,67	3,01	2,02	1,42	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
				SGU L/200	11,44	6,16	3,58	2,26	1,51	1,06	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
				SGU L/300	8,03	4,12	2,39	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 280 GD				dvojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,90 10,28	SGN	4,48	3,17	2,35	1,81	1,43	1,17	0,97	0,82	0,70	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25
				SGU L/150	4,48	3,17	2,35	1,81	1,43	1,17	0,97	0,82	0,70	0,59	0,51	0,45	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21
				SGU L/200	4,48	3,17	2,35	1,81	1,43	1,17	0,97	0,82	0,70	0,56	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
				SGU L/300	4,48	3,17	2,35	1,81	1,43	1,11	0,82	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,70	8,06	6,33	12,99 14,39	SGN	7,75	5,46	4,06	3,14	2,51	2,05	1,71	1,44	1,21	1,04	0,90	0,78	0,69	0,61	0,55	0,49	0,45
				SGU L/150	7,75	5,46	4,06	3,14	2,51	2,05	1,71	1,44	1,21	1,04	0,85	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29
				SGU L/200	7,75	5,46	4,06	3,14	2,51	2,05	1,71	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,43	0,35	0,30	0,25	0,22
				SGU L/300	7,75	5,46	4,06	3,14	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15
0,75	8,63	6,78	14,31 15,41	SGN	8,67	6,10	4,53	3,51	2,80	2,28	1,90	1,60	1,35	1,15	1,00	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49
				SGU L/150	8,67	6,10	4,53	3,51	2,80	2,28	1,90	1,60	1,35	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31
				SGU L/200	8,67	6,10	4,53	3,51	2,80	2,28	1,86	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
				SGU L/300	8,67	6,10	4,53	3,51	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 280 GD				trojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,90 10,28	SGN	5,36	3,81	2,84	2,20	1,75	1,43	1,19	1,01	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,39	0,35	0,31
				SGU L/150	5,36	3,81	2,84	2,20	1,75	1,43	1,12	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
				SGU L/200	5,36	3,81	2,84	2,20	1,64	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/300	5,36	3,81	2,63	1,76	1,23	0,87	0,64	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,70	8,06	6,33	12,99 14,39	SGN	9,29	6,58	4,91	3,82	3,05	2,50	2,08	1,76	1,51	1,29	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,56
				SGU L/150	9,29	6,58	4,91	3,82	3,05	2,43	1,82	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
				SGU L/200	9,29	6,58	4,91	3,82	2,67	1,88	1,37	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,33	0,28	0,24	0,20	0,17
				SGU L/300	9,29	6,58	4,21	2,65	1,78	1,25	0,91	0,69	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11
0,75	8,63	6,78	14,31 15,41	SGN	10,40	7,35	5,49	4,26	3,40	2,79	2,32	1,97	1,68	1,44	1,24	1,09	0,96	0,85	0,76	0,68	0,62
				SGU L/150	10,40	7,35	5,49	4,26	3,40	2,67	1,95	1,47	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24
				SGU L/200	10,40	7,35	5,49	4,23	2,86	2,01	1,47	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
				SGU L/300	10,40	7,35	4,51	2,84	1,91	1,34	0,98	0,73	0,57	0,45	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 320 GD				nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,74 10,24	SGN	6,45	5,16	3,91	2,87	2,20	1,74	1,41	1,16	0,98	0,83	0,72	0,63	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35
				SGU L/150	6,45	4,31	2,64	1,74	1,21	0,87	0,65	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
				SGU L/200	5,92	3,52	2,14	1,40	0,96	0,69	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
				SGU L/300	4,56	2,59	1,55	0,98	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70	8,06	6,33	12,92 14,39	SGN	12,21	8,77	6,09	4,48	3,43	2,71	2,20	1,81	1,53	1,30	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55
				SGU L/150	12,21	7,01	4,25	2,77	1,88	1,32	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/200	10,38	5,63	3,34	2,11	1,41	0,99	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
				SGU L/300	7,49	3,85	2,23	1,41	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,75	8,63	6,78	13,19 15,41	SGN	13,91	9,60	6,67	4,90	3,75	2,97	2,40	1,99	1,67	1,42	1,23	1,07	0,94	0,83	0,74	0,67	0,60
				SGU L/150	13,85	7,69	4,67	3,01	2,02	1,42	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
				SGU L/200	11,44	6,16	3,58	2,26	1,51	1,06	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
				SGU L/300	8,03	4,12	2,39	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06

T-35 PLUS FASÁDA																				
S 320 GD				dvojitý nosník																
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]															
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,74 10,24	SGN	4,86	3,40	2,52	1,94	1,55	1,26	1,05	0,88	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33	0,30	0,27
				SGU L/150	4,86	3,40	2,52	1,94	1,55	1,26	1,05	0,88	0,75	0,64	0,55	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21
				SGU L/200	4,86	3,40	2,52	1,94	1,55	1,26	1,05	0,88	0,70	0,56	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
				SGU L/300	4,86	3,40	2,52	1,94	1,54	1,11	0,82	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,70	8,06	6,33	12,92 14,39	SGN	8,50	6,00	4,47	3,47	2,77	2,26	1,88	1,60	1,35	1,16	1,00	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50
				SGU L/150	8,50	6,00	4,47	3,47	2,77	2,26	1,88	1,60	1,34	1,06	0,85	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29
				SGU L/200	8,50	6,00	4,47	3,47	2,77	2,26	1,74	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,43	0,35	0,30	0,25	0,22
				SGU L/300	8,50	6,00	4,47	3,37	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15
0,75	8,63	6,78	13,19 15,41	SGN	9,51	6,70	4,99	3,87	3,09	2,52	2,10	1,78	1,50	1,29	1,11	0,97	0,85	0,76	0,68	0,61	0,55
				SGU L/150	9,51	6,70	4,99	3,87	3,09	2,52	2,10	1,78	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31
				SGU L/200	9,51	6,70	4,99	3,87	3,09	2,52	1,86	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
				SGU L/300	9,51	6,70	4,99	3,61	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-35 PLUS FASÁDA																					
S 320 GD				trojitý nosník																	
Hrúbka	A_{brutto}	Hmotnosť	J_x (min/max)	Medzný stav	Prípustné stále zaťaženie q [kN/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	5,76	4,52	7,74 10,24	SGN	5,83	4,10	3,05	2,36	1,88	1,54	1,28	1,08	0,93	0,80	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
				SGU L/150	5,83	4,10	3,05	2,36	1,88	1,45	1,12	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
				SGU L/200	5,83	4,10	3,05	2,28	1,64	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
				SGU L/300	5,83	4,09	2,63	1,76	1,23	0,87	0,64	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,70	8,06	6,33	12,92 14,39	SGN	10,18	7,22	5,41	4,20	3,37	2,76	2,30	1,95	1,67	1,44	1,25	1,09	0,96	0,85	0,76	0,69	0,62
				SGU L/150	10,18	7,22	5,41	4,20	3,31	2,43	1,82	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
				SGU L/200	10,18	7,22	5,41	3,82	2,67	1,88	1,37	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,33	0,28	0,24	0,20	0,17
				SGU L/300	10,18	6,83	4,21	2,65	1,78	1,25	0,91	0,69	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11
0,75	8,63	6,78	13,19 15,41	SGN	11,40	8,08	6,04	4,69	3,76	3,08	2,57	2,17	1,87	1,60	1,39	1,21	1,07	0,95	0,85	0,76	0,69
				SGU L/150	11,40	8,08	6,04	4,69	3,65	2,67	1,95	1,47	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24
				SGU L/200	11,40	8,08	6,04	4,23	2,86	2,01	1,47	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
				SGU L/300	11,40	7,54	4,51	2,84	1,91	1,34	0,98	0,73	0,57	0,45	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287